




- MIG/MAG-Drahtelektroden
- MIG/MAG-Fülldrahtelektroden
- WIG-Schweißstäbe
- Autogenschweißstäbe
- Stabelektroden
- UP-Schweißen
- Verpackung

[www.ewm-sales.com](http://www.ewm-sales.com)



# Bescheinigung

über die laufende Überwachung eines Herstellers von Schweißzusätzen  
gemäß VdTÜV-Merkblatt Schweißtechnik 1153:2017  
**Eignungsprüfung von Schweißzusätzen**

**EWM GmbH**  
**Dr. Günter-Henle-Str. 8**  
**D – 56271 Mündersbach – Deutschland**

hat nachgewiesen, dass eine werksinterne Produktionskontrolle der eignungsgeprüften Schweißzusätze durchgeführt wird. Eine Überprüfung der werksinternen Aufzeichnungen und Prüfungen im Rahmen der Qualitätssicherung wurden vom Sachverständigen des TÜV Rheinland Industrie Service durchgeführt. Das Ergebnis der Überprüfung genügt den Anforderungen des VdTÜV-Merkblattes.

Die Voraussetzung für die Auflistung der Schweißzusätze im VdTÜV-Kennblatt 1000 ist somit gegeben.

**Die Bescheinigung ist gültig bis 31. August 2024**

Zur Verlängerung der Gültigkeit ist eine wiederholende Überprüfung nach VdTÜV-Merkblatt Schweißtechnik 1153:2017 durchzuführen.

Köln, 04. Oktober 2021  
Rev. 01 / 29. September 2023

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel. +49-(0) 221 806 - 2250  
Fax +49-(0) 221 806 - 1354  
e-mail: makowka@de.tuv.com



Zertifizierstelle für Schweißzusätze

*A. Makowka*  
i.A. Dipl.-Ing. A. Makowka

# Zertifikat

## Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011: System 2+

Zertifikatsnummer: **0035-CPR-C921**

Geltungsbereich: In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukten-verordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt:

**Schweißzusatz** (Zusätze und Pulver)

für das Schmelzschweißen metallischer Werkstoffe zur Verwendung in Metallbauwerken oder Metall-/Betonverbundbauwerke:

**Drahtelektroden nach: EN ISO 14341, EN ISO 14343,  
EN ISO 16834, EN ISO 14171, EN ISO 21952**

**Schweißstäbe, Schweißdrähte nach:**

**EN ISO 636, EN ISO 14341, EN ISO 14343, EN ISO 16834,  
EN ISO 20378, EN ISO 21952**

**Stabelektroden nach: EN ISO 2560, EN ISO 3580, EN ISO 3581**

**Fülldrahtelektroden nach: EN ISO 17632, EN ISO 17633**

**Schweißpulver nach EN ISO 14174**

Name und Anschrift des  
Herstellers: **EWM GmbH  
Dr. Günter-Henle-Str. 8  
D – 56271 Mündersbach**

Prüfgrundlage: Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm:

**EN 13479:2017**

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin beschriebenen Anforderungen erfüllt.

Gültigkeitsdauer: Dieses Zertifikat wurde erstmalig am **15. August 2012** ausgestellt und bleibt solange gültig, wie die in der harmonisierten Norm genannten Prüfmethoden und/oder Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle, zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, jedoch längstens bis **31. August 2024**.

Köln, 04. Oktober 2021  
Rev.01 / 29. September 2023

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Notifizierte Stelle für Bauprodukte  
(NB 0035)  
Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland  
e-mail: is@de.tuv.com




  
i.A. Dipl.-Ing. A. Makokwa  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte

Rev.3


### Lieferformen Drahtelektroden

#### Korb-Ringspulen




Normbezeichnung		Außendurchmesser (d1)	Innendurchmesser (d2)	Äußere Breite (b)	Gewicht in kg
DIN EN ISO 544	B 300	300	180	103	15/16/18
DIN 8559	K 300				

#### Korbspulen



Normbezeichnung		Außendurchmesser (d1)	Innendurchmesser (d2)	Äußere Breite (b)	Gewicht in kg
DIN EN ISO 544	BS 300	300	50,5	103	15/16/18
DIN 8559	K 300 (adapterlos)				

#### Dornspulen



Normbezeichnung		Außendurchmesser (d1)	Innendurchmesser (d2)	Äußere Breite (b)	Mitnehmerloch		Gewicht in kg
					d4	e1	
DIN EN ISO 544	S200	200	50,5	55	10	44,5	5
	S300	300	51,5	103	10	44,5	15
DIN 8559	D200	200	50,5	55	10	44,5	5
	D300	300	51,5	103	10	44,5	15

#### Fassgebinde



	d1	H
Fass 100	590	900
Fass 250	510	800
Fass 275	510	800
Fass 450	590	970

### Abkürzungen

#### Prüfzeugnisse nach EN 10204

Art		Inhalt der Bescheinigung	Bestätigung der Bescheinigung
2.1	Werksbescheinigung	Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung	Hersteller
2.2	Werkszeugnis	Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen nichtspezifischer Prüfung	Hersteller
3.1	Abnahmeprüfzeugnis	Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen spezifischer Prüfung	Den von der Fertigungsabteilung unabhängigen Abnahmebeauftragten des Herstellers
3.2	Abnahmeprüfzeugnis	Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen spezifischer Prüfungen	Den von der Fertigungsabteilung unabhängigen Abnahmebeauftragten des Herstellers und den vom Besteller beauftragten Abnahmebeauftragten oder den in den amtlichen Vorschriften genannten Abnahmebeauftragten

#### Zulassungs- und Abnahmebehörden

ABS	American Bureau of Shipping
BV	Bureau Veritas
CE	Conformité Européenne
CWB	Canadian Welding Bureau
DB	Deutsche Bahn
DNV	Det Norske Veritas
GL	Germanischer Lloyd
LR	Lloyd's Register of Shipping
NK	Nippon Kaiji Kyōkai
TÜV	Technischer Überwachungsverein

**!** Der aktuelle Zulassungsumfang der einzelnen Schweißzusatzwerkstoffe sollte bei Bedarf immer angefragt werden. Einzelne Kopien können zur Verfügung gestellt werden.

#### Normen


AWS	American Welding Society
BS	British Standard
DIN	Deutsche Industrienorm
EN	Europäische Norm
ISO	International Standards Organization

#### Zeichenerklärung Stromarten

	Gleichstrom (negativ geladene Elektrode)
	Gleichstrom (positiv geladene Elektrode)
	Wechselstrom

### Schweißpositionen


Nach DIN EN ISO 6947 (ASME Code Section IX)




PA (1G, 1F)	Wannenlage
PB (2F)	Horizontal-Vertikalposition
PC (2G)	Querposition
PD (4F)	Horizontale Überkopf-Position
PE (4G)	Überkopf-Position
PF (3G, 3F)	Steignachtschweißen
PG (3G, 3F)	Fallnahtschweißen

! Die Schweißposition ergibt sich aus der Lage des zu schweißenden Werkstücks und der Zugänglichkeit des Brenners bzw. der Elektrode zur Schweißnaht.


PA  
Waagrechtes Schweißen von Stumpf- und Kehlnähten  
(Wannenposition bzw. Wannenlage)




PB  
Horizontales Schweißen von Kehlnähten  
(Horizontal-Vertikalposition)




PC  
Querposition bzw. Quernaht  
(waagrechtes Schweißen an senkrechter Wand)




PG  
Fallposition bzw. Fallnahtschweißen (senkrecht Schweißen von oben nach unten)




PF  
Steigposition bzw. Steignachtschweißen (senkrecht Schweißen von unten nach oben)



PE  
Überkopfschweißen bzw. Überkopf-Position



PD  
Horizontale Überkopf-Position



### Einteilung Schutzgase

Nach DIN EN ISO 14175

Hauptgruppen		Komponenten in Volumenprozent					
Hauptgruppe	Untergruppe	oxidierend		inert		reduziert	reaktionsträge
		CO2	O2	Ar	He	H2	N2
I	1			100			
	2				100		
	3			Rest	0,5 < He < 95		
M1	1	0,5 < CO2 < 5		Rest*		0,5 < H2 < 5	
	2	0,5 < CO2 < 5		Rest*			
	3		0,5 < O2 < 3	Rest*			
	4	0,5 < CO2 < 5	0,5 < O2 < 3	Rest*			
M2	0	5 < CO2 < 15		Rest*			
	1	15 < CO2 < 25		Rest*			
	2		3 < O2 < 10	Rest*			
	3	0,5 < CO2 < 5	3 < O2 < 10	Rest*			
	4	5 < CO2 < 15	0,5 < O2 < 3	Rest*			
	5	5 < CO2 < 15	3 < O2 < 10	Rest*			
	6	15 < CO2 < 25	0,5 < O2 < 3	Rest*			
M3	1	25 < CO2 < 50		Rest*			
	2		10 < O2 < 15	Rest*			
	3	25 < CO2 < 20	2 < O2 < 10	Rest*			
	4	5 < CO2 < 25	10 < O2 < 15	Rest*			
	5	25 < CO2 < 50	10 < O2 < 15	Rest*			
C	1	100					
	2	Rest	0,5 < O2 < 30				
R	1			Rest*	0,5 < H2 < 15		
	2			Rest*	15 < H2 < 50		
N	1						100
	2			Rest*			0,5 < N2 < 5
	3			Rest*			5 < N2 < 50
	4			Rest*	0,5 < H2 < 10		0,5 < N2 < 5
	5				0,5 < H2 < 50		Rest
O	1						
Z	Mischgase mit Komponenten, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind oder Mischgase mit einer Zusammensetzung außerhalb der angegebenen Bereiche **						

\*Für diese Einteilung darf Argon teilweise oder vollständig durch Helium ersetzt werden.

\*\*Zwei Mischgase mit derselben Z-Einteilung dürfen nicht gegeneinander ausgetauscht werden.

### Umhüllungstypen Stabelektrode

Abkürzung	Bezeichnung	Definition
R	Rutil	Standardelektrode mit universellem Einsatz, feintropfiger bis mittlerer Tropfenübergang, gute mechanische Gütewerte, Schweißpositionen PA, PB, PC, PE, PF, (PG nur begrenzt)
RB	Basisch-rutil	Verwendung als Kombination aus erreichbaren hohen Zähigkeitswerten und einem universellen Einsatz mit erhöhten Anforderungen an den Schweißer und die Nachbearbeitung der Naht
B	Basisch	Verwendung für die Anforderung hoher mechanischer Gütewerte, mittel bis grobtropfiger Tropfenübergang, schlecht lösende Schlacke, möglich in allen Positionen, bitte beachten Sie die Rücktrockenzeit der Elektroden
RC	Rutil-cellulose	Als Ersatz für rein rutil Elektroden verwendet, um auch Schweißposition PG sicher zu beherrschen, geringere Schlackebildung, höhere Anforderungen an den Schweißer und die Nahtnachbearbeitung
C	Cellulose	Überwiegend verwendet für die Wurzellage an Rohrverbindungen (Pipelineschweißung) in Position PG, gute mechanische Gütewerte, mitteltropfig, nahezu keine Schlacke

### Normen und Abkürzungen

#### DIN EN Normen


Norm	Titel der Norm
DIN EN 12536	Stäbe zum Gasschweißen von unlegierten und warmfesten Stählen
DIN EN 14700	Schweißzusätze zum Hartauftragen
DIN EN ISO 636	Stäbe, Drähte und Schweißgut zum Wolfram-Inertgasschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen
DIN EN ISO 1071	Schweißzusätze - Umhüllte Stabelektroden, Drähte, Stäbe, und Fülldrahtelektroden zum Schmelzschweißen von Gusseisen
DIN EN ISO 2560	Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen
DIN EN ISO 3580	Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von warmfesten Stählen
DIN EN ISO 14172	Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von Nickel und Nickellegierungen
DIN EN ISO 14341	Drahtelektroden und Schweißgut zum Metall-Schutzgasschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen
DIN EN ISO 14343	Drahtelektroden, Bandlektroden, Drähte und Stäbe zum Lichtbogenschweißen von korrosionsbeständigen und hitzebeständigen Stählen
DIN EN ISO 16834	Drahtelektroden, Drähte, Stäbe und Schweißgut zum Schutzgasschweißen von hochfesten Stählen
DIN EN ISO 17632	Fülldrahtelektroden zum Metall-Lichtbogenschweißen mit und ohne Schutzgas von unlegierten Stählen und Feinkornstählen
DIN EN ISO 17633	Fülldrahtelektroden und Füllstäbe zum Metall-Lichtbogenschweißen mit und ohne Gasschutz von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen
DIN EN ISO 17634	Fülldrahtelektroden zum Metall-Schutzgasschweißen von warmfesten Stählen
DIN EN ISO 18273	Massivdrähte und -stäbe zum Schmelzschweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen
DIN EN ISO 18274	Massivdrähte, -bänder und -stäbe zum Schmelzschweißen von Nickel und Nickellegierungen
DIN EN ISO 18276	Schweißzusätze - Fülldrahtelektroden zum Metall-Lichtbogenschweißen mit und ohne Schutzgas von hochfesten Stählen
DIN EN ISO 21952	Drahtelektroden, Drähte, Stäbe und Schweißgut zum Schutzgasschweißen von warmfesten Stählen
DIN EN ISO 24373	Massivdrähte und -stäbe zum Schmelzschweißen von Kupfer und Kupferlegierungen
DIN EN ISO 544	Schweißzusätze - Technische Lieferbedingungen für Schweißzusätze und Pulver – Art des Produktes, Maße, Grenzabmaße und Kennzeichnung
DIN EN ISO 14175	Schweißzusätze - Gase und Mischgase für das Lichtbogenschweißen und verwandte Prozesse
DIN EN ISO 14174	Schweißzusätze – Pulver zum Unterpulverschweißen und Elektroschlackeschweißen – Einteilung
DIN EN ISO 24598	Schweißzusätze – Drahtelektroden, Fülldrahtelektroden und Draht-Pulver-Kombinationen für das Unterpulverschweißen von warmfesten Stählen
DIN EN ISO 3581	Schweißzusätze - Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen - Einteilung
DIN EN ISO 26304	Schweißzusätze – Massivdrahtelektroden, Fülldrahtelektroden und Draht-Pulver-Kombinationen zum Unterpulverschweißen von hochfesten Stählen – Einteilung
DIN EN ISO 14171	Schweißzusätze – Massivdrahtelektroden, Fülldrahtelektroden und Draht-Pulver-Kombinationen zum Unterpulverschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen – Einteilung



### Normungsbeispiel DIN EN ISO 14341-A

Drahtelektroden und Schweißgut zum Metall-Schutzgasschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen

# DIN EN ISO 14341-A-G 46 2 M21 G4Si1



**Tabelle 1**

Kennziffer für die Festigkeit und Dehnungseigenschaften des Schweißgutes			
Kennziffer	Mindeststreckgrenze <sup>1</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	Zugfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	Mindestbruchdehnung <sup>2</sup> %
35	355	440-570	22
38	380	470-600	20
42	420	500-640	20
46	460	530-680	20
50	500	580-720	18

<sup>1</sup> Es gilt die untere Streckgrenze (ReL). Bei nicht eindeutiger Streckgrenze ist die 0,2 % (Rp0,2) anzuwenden.

<sup>2</sup> Messlänge ist gleich dem fünffachen Probendurchmesser.

**Tabelle 2**

Kennzeichen für die Kerbschlagarbeit	
Kennzeichen	Temperatur für Mindestkerbschlagarbeit 47 J (°C)
Z	Keine Anforderung
A	+ 20
0	0
2	- 20
3	- 30
4	- 40
5	- 50
6	- 60

**Tabelle 3**

Kurzzeichen für die chemische Zusammensetzung von Drahtelektroden									
Kurzzeichen	Chemische Zusammensetzung in % (m/min) <sup>1, 2, 3</sup>								
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Mo	Al	Ti und Zr
G0	Jede andere vereinbarte Zusammensetzung								
G2Si1	0,06-0,14	0,5-0,8	0,9-1,3	0,025	0,025	0,15	0,15	0,02	0,15
G3Si1	0,06-0,14	0,7-1,0	1,3-1,6	0,025	0,025	0,15	0,15	0,02	0,15
G4Si1	0,06-0,14	0,8 1,2	1,6-1,9	0,025	0,025	0,15	0,15	0,02	0,15
G3Si2	0,06-0,14	1,0-1,3	1,3-1,6	0,025	0,025	0,15	0,15	0,02	0,15
G2Ti	0,04-0,14	0,4-0,8	0,9 -1,4	0,025	0,025	0,15	0,15	0,05-0,2	0,05-0,25
G3Ni1	0,06-0,14	0,5-0,9	1,0-1,6	0,02	0,02	0,8-1,5	0,15	0,02	0,15
G2Ni2	0,06-0,14	0,4-0,8	0,8-1,4	0,02	0,02	2,1-2,7	0,15	0,02	0,15
G2Mo	0,08-0,12	0,3-0,7	0,9 -1,3	0,02	0,02	0,15	0,4-0,6	0,02	0,15
G4Mo	0,06-0,14	0,5-0,8	1,7-2,1	0,025	0,025	0,15	0,4-0,6	0,02	0,15
GG2Al	0,08-0,14	0,3-0,5	0,9-1,3	0,025	0,025	0,15	0,15	0,35-0,75	0,15

<sup>1</sup> Falls nicht festgelegt: Cr ≤ 0,15, Cu ≤ 0,35 und V ≤ 0,03. Der Anteil an Kupfer im Stahl plus Umhüllung darf 0,35 % nicht überschreiten.

<sup>2</sup> Einzelwerte in der Tabelle sind Höchstwerte.

<sup>3</sup> Die Ergebnisse sind auf dieselbe Stelle zu runden wie die festgelegten Werte unter Anwendung von ISO 31-0, Anhang B, Regel A.

### Normungsbeispiel DIN EN ISO 3581-A

Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen

## DIN EN ISO 3581-A-E 18 8 Mn R 12



#### Hinweis 1

Kurzname der chemischen Zusammensetzung des Schweißgutes. Es werden die Legierungsbestandteile in der Reihenfolge Cr, Ni, Mo hintereinander ohne das chemische Kurzzeichen aufgeführt. Legierungsbestandteile, wie Niob, Mangan, Stickstoff werden als chemische Kurzzeichen ohne zahlenmäßige Angabe des Legierungsanteils hinzugefügt. Der Zusatz L steht für einen sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt. Die in der Norm festgelegten mechanischen Eigenschaften müssen erreicht werden.

**Tabelle 2**

Kennziffer	Ausbringung (%)	Stromart
1	<105	Gleichstrom, Wechselstrom
2	<105	Gleichstrom
3	>105 - 125	Gleichstrom, Wechselstrom
4	>105 - 125	Gleichstrom
5	>125 - 160	Gleichstrom, Wechselstrom
6	>125 - 160	Gleichstrom
7	>160	Gleichstrom, Wechselstrom
8	>160	Gleichstrom

Nachweis Eignung für Wechselstrom bei Leerlaufspannung von max. 65 V


**Tabelle 3**

Kennziffer	Schweißposition
1	Alle Positionen
2	Alle Positionen, außer Fallnaht
3	Stumpfnah in Wannenposition
	Kehlnah in Wannen- und Horizontalposition
4	Stumpfnah in Wannenposition
	Kehlnah in Wannenposition
5	Fallposition und Position wie Kennziffer 3

### Normungsbeispiel DIN EN ISO 2560-A

Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen

## DIN EN ISO 2560-A-E 46 4 Z B 42 H5



**Tabelle 1**

Kennziffer für die Festigkeit und Dehnungseigenschaften des Schweißgutes			
Kennzahl	Mindeststreckgrenze* R <sub>e</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	Zugfestigkeit R <sub>m</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	Mindestbruchdehnung A <sub>5</sub> (%)
35	355	440 - 570	22
38	380	470 - 600	20
42	420	500 - 640	20
46	460	530 - 680	20
50	500	560 - 720	18

\*1 Als Streckgrenze gilt die untere Streckgrenze R. Ist sie nicht ausgeprägt, dann ist die 0,2 % - Dehngrenze R zu wählen.

**Tabelle 2**

Kennbuchstabe / -zahl	Mindestkerbschlagarbeit 47 J bei °C
Z	keine Anforderungen
A	+20
0	0
2	-20
3	-30
4	-40
5	-50
6	-60

**Tabelle 3**

Kurzzeichen	Chemische Zusammensetzung		
	Mn	Mo	Ni
Kein Kurzzeichen	2	-	-
Mo	1,4	0,3 - 0,6	-
Mn Mo	> 1,4 - 2,0	0,3 - 0,6	-
1 Ni	1,4	-	0,6 - 1,2
2 Ni	1,4	-	1,8 - 2,6
3 Ni	1,4	-	2,6 - 3,8
Mn 1 Ni	> 1,4 - 2,0	-	0,6 - 1,2
1 Ni Mo	1,4	0,3 - 0,6	0,6 - 1,2
Z	jede weitere vereinbarte Zusammensetzung		

\*\*2 falls nicht festgelegt: Mo<0,2; Ni<0,3; Cr<0,2; V<0,08; Nb<0,05; Cu<0,3; Einzelwerte sind Höchstwerte

**Tabelle 4**

Kurzzeichen	Umhüllungstyp
A	sauer
C	cellulose
R	rutil
RR	dick rutil
RC	rutil-cellulose
RA	rutil-sauer
RB	Rutilbasisch
B	basisch

\*3 Verhältnis von Umhüllungs- zum Kernstabdurchmesser 1,6

**Tabelle 5**

Kennziffer	Ausbringung (%)	Stromart
1	<105	Gleichstrom, Wechselstrom
2	<105	Gleichstrom
3	>105 - 125	Gleichstrom, Wechselstrom
4	>105 - 125	Gleichstrom
5	>125 - 160	Gleichstrom, Wechselstrom
6	>125 - 160	Gleichstrom
7	>160	Gleichstrom, Wechselstrom
8	>160	Gleichstrom

\*3 Verhältnis von Umhüllungs- zum Kernstabdurchmesser 1,6

**Tabelle 6**

Kennziffer	Schweißposition
1	Alle Positionen
2	Alle Positionen, außer Fallnaht
3	Stumpfnah in Wannenposition Kehlnah in Wannen- und Horizontalposition
4	Stumpf- und Kehlnah in Wannenposition
5	Für Kehlnah und wie Kennziffer 3

### Normungsbeispiel DIN EN 14700 Schweißzusätze zum Hartauftragen

## DIN EN 14700–E Fe 15

Normnummer	
Produktform / Zusatz	siehe Tabelle 1
Produktform / Zusatz	siehe Tabelle 2

**Tabelle 1**

Kurzzeichen Produktform (Zusätze)	
E	Umhüllte Stabelektrode
S	Massivdraht und Massivstab
T	Fülldraht und Füllstab
R	Gussstab
B	Massivband
C	Sinterstab, Füllband und Sinterband
P	Metallpulver

**Tabelle 2**

Kurzzeichen <sup>a)</sup>	Eignung	Chemische Zusammensetzung in % (m/m)									
		C	Cr	Ni	Mn	Mo	W	V	Nb	Andere	Rest
Fe1	p	≤ 0,4	≤ 3,5	-	0,5 - 3	≤ 1	≤ 1	≤ 1	-	-	Fe
Fe2	p	0,4 - 1,2	≤ 7	≤ 1	0,5 - 3	≤ 1	≤ 1	≤ 1	-	-	Fe
Fe3	s t	0,2 - 0,5	1 - 8	≤ 5	≤ 3	≤ 4,5	≤ 10	≤ 1,5	-	Co, Si	Fe
Fe4	s t (p)	0,2 - 1,5	2 - 6	≤ 4	≤ 3	≤ 10	≤ 19	≤ 4	-	Co, Ti	Fe
Fe5	c p s t w	≤ 0,5	≤ 0,1	17 - 22	≤ 1	3 - 5	-	-	-	Co, Al	Fe
Fe6	g p s	≤ 2,5	≤ 10	-	≤ 3	≤ 3	-	-	≤ 10	Ti	Fe
Fe7	c p t	≤ 0,2	4 - 30	≤ 6	≤ 3	≤ 2	-	≤ 1	≤ 1	Si	Fe
Fe8	g p t	0,2 - 2	5 - 18	-	0,3 - 3	≤ 4,5	≤ 2	≤ 2	≤ 10	Si, Ti	Fe
Fe9	k (n) p	0,3 - 1,2	≤ 19	≤ 3	11 - 18	≤ 2	-	≤ 1	-	Ti	Fe
Fe10	c k (n) p z	≤ 0,25	17 - 22	7 - 11	3 - 8	≤ 1,5	-	-	≤ 1,5	Si	Fe
Fe11	c n z	≤ 0,3	18 - 31	8 - 20	≤ 3	≤ 4	-	-	≤ 1,5	Cu	Fe
Fe12	c (n) z	≤ 0,08	17 - 26	9 - 26	0,5 - 3	≤ 4	-	-	≤ 1,5		Fe
Fe13	g	≤ 1,5	≤ 6,5	≤ 4	0,5 - 3	≤ 4	-	-	-	B, Ti	Fe
Fe14	g	1,5 - 4,5	25 - 40	≤ 4	0,5 - 3	≤ 4	-	-	-		Fe
Fe15	g	4,5 - 5,5	20 - 40	≤ 4	0,5 - 3	≤ 2	-	-	≤ 10	B	Fe
Fe16	g z	4,5 - 7,5	10 - 40	-	≤ 3	≤ 9	≤ 8	≤ 10	≤ 10	B, Co	Fe
Fe20	c g t z	Hartstoffe <sup>b)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	Fe
Ni1	c p t	≤ 1	15 - 30	Rest	0,3 - 1	≤ 6	≤ 2	≤ 1	-	Si, Fe, B	Ni
Ni2	c k p t z	≤ 0,1	15 - 30	Rest	≤ 1,5	≤ 28	≤ 8	≤ 1	≤ 4	Co, Si, Ti	Ni
Ni3	c p t	≤ 1	1 - 15	Rest	0,3 - 1	≤ 6	≤ 2	≤ 1	-	Si, Fe, B	Ni
Ni4	c k p t z	≤ 0,1	1 - 15	Rest	≤ 1,5	≤ 28	≤ 8	≤ 1	≤ 4	Co, Si, Ti	Ni
Ni20	c g t z	Hartstoffe <sup>b)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	Ni
Co1	c k t z	≤ 0,6	20 - 35	≤ 10	0,1 - 2	≤ 10	≤ 15		≤ 1	Fe	Co
Co2	t z (c s)	0,6 - 3	20 - 35	≤ 4	0,1 - 2		4 - 10	-	-	Fe	Co
Co3	t z (c s)	1 - 3	20 - 35	≤ 4	≤ 2	≤ 1	6 - 14	-	-	Fe	Co
Cu1	c (n)	-	-	≤ 6	≤ 15	-	-	-	-	Al, Fe, Sn	Cu
Al1	c n	-	-	10 - 35	≤ 0,5	-	-	-	-	Cu, Si	Al
Cr	g n	1 - 5	Rest	-	≤ 1	-	-	15 - 30	-	Fe, B, Si, Zr	Cr

c: nicht rostend  
k: kaltverfestigungsfähig  
p: schlagbeständig  
t: hitzebeständig  
w: warmaushärtend

g: schmirgelbeständig  
n: nicht magnetisierbar  
s: schneidhaltig  
z: zunderbeständig  
( ): evtl. nicht zutreffend für alle Legierungen dieser Einteilung

<sup>a)</sup> Nicht in der Tabelle aufgeführte Legierungen sind ähnlich zu kennzeichnen, wobei der Buchstabe „Z“ voranzustellen ist  
<sup>b)</sup> Wolframschmelzkarbide oder Wolframsinterkarbide gebrochen oder sphärisch

### Laufängen Schweißdraht Stahldraht in Metern

Gewicht in kg	Ø-Draht							
	4,0	3,0	2,4	2,0	1,6	1,2	1,0	0,8
1000	10137,3	18021,8	28159,0	40549,0	63357,9	112636,2	162196,1	253431,4
400	4054,9	7208,7	11263,6	16219,6	25343,1	45054,5	64878,4	101372,6
330	3345,3	5947,2	9292,5	13381,2	20908,1	37169,9	53524,7	83632,4
300	3041,2	5406,5	8447,7	12164,7	19007,4	33790,9	48658,8	76029,4
150	1520,6	2703,3	4223,9	6082,4	9503,7	16895,4	24329,4	38014,7
100	1013,7	1802,2	2815,9	4054,9	6335,8	11263,6	16219,6	25343,1
75	760,3	1351,6	2111,9	3041,2	4751,8	8447,7	12164,7	19007,4
50	506,9	901,1	1408,0	2027,5	3167,9	5631,8	8109,8	12671,6
30	304,1	540,7	844,8	1216,5	1900,7	3379,1	4865,9	7602,9
25	253,4	450,5	704,0	1013,7	1583,9	2815,9	4054,9	6335,8
20	202,7	360,4	563,2	811,0	1267,2	2252,7	3243,9	5068,6
19	192,6	342,4	535,0	770,4	1203,8	2140,1	3081,7	4815,2
18	182,5	324,4	506,9	729,9	1140,4	2027,5	2919,5	4561,8
17	172,3	306,4	478,7	689,3	1077,1	1914,8	2757,3	4308,3
16	162,2	288,3	450,5	648,8	1013,7	1802,2	2595,1	4054,9
15	152,1	270,3	422,4	608,2	950,4	1689,5	2432,9	3801,5
14	141,9	252,3	394,2	567,7	887,0	1576,9	2270,7	3548,0
13	131,8	234,3	366,1	527,1	823,7	1464,3	2108,5	3294,6
12	121,6	216,3	337,9	486,6	760,3	1351,6	1946,4	3041,2
11	111,5	198,2	309,7	446,0	696,9	1239,0	1784,2	2787,7
10	101,4	180,2	281,6	405,5	633,6	1126,4	1622,0	2534,3
9	91,2	162,2	253,4	364,9	570,2	1013,7	1459,8	2280,9
8	81,1	144,2	225,3	324,4	506,9	901,1	1297,6	2027,5
7	71,0	126,2	197,1	283,8	443,5	788,5	1135,4	1774,0
6	60,8	108,1	169,0	243,3	380,1	675,8	973,2	1520,6
5	50,7	90,1	140,8	202,7	316,8	563,2	811,0	1267,2
4	40,5	72,1	112,6	162,2	253,4	450,5	648,8	1013,7
3	30,4	54,1	84,5	121,6	190,1	337,9	486,6	760,3
2,7	27,4	48,7	76,0	109,5	171,1	304,1	437,9	684,3
2	20,3	36,0	56,3	81,1	126,7	225,3	324,4	506,9
1	10,1	18,0	28,2	40,5	63,4	112,6	162,2	253,4
0,5	5,1	9,0	14,1	20,3	31,7	56,3	81,1	126,7

### Laufängen pro Spule in Meter

Durchmesser Draht	CrNi Stähle 15 kg Spule	Aluminium 7,0 kg Spule	Kupfer 15 kg Spule	Nickel 15 kg Spule	Mittel- / unlegiert 15 kg Spule
0,8 mm	3826	5158	3353	3511	3801
1,0 mm	2449	3301	2146	2247	2433
1,2 mm	1700	2292	1490	1560	1698
1,6 mm	956	1289	838	878	952
2 mm	612	825	536	562	608
2,4 mm	425	573	373	390	422
3 mm	272	367	238	250	270
3,2 mm	239	322	210	219	ka
4 mm	153	206	134	140	152

### Anzahl WIG-Stäbe pro 1 kg

Anzahl WIG-Stäbe 1000 mm Länge	CrNi Stähle 1 kg	Aluminium 1 kg	Kupfer 1 kg	Nickel 1 kg	Mittel- und unlegiert 1 kg
1,0 mm	163	471	143	150	162
1,2 mm	113	327	99	104	113
1,6 mm	63	184	55	59	64
2 mm	41	117	38	38	41
2,4 mm	28	82	25	26	29
3 mm	18	52	16	17	18
3,2 mm	16	46	14	15	ka
4 mm	11	30	9	10	11

## Verarbeitungshinweise Stahl

### Stahl

#### Un- und niedriglegierte Baustähle

##### Allgemeines

Die Schweißbeignung un- und niedriglegierter Baustähle hängt im Wesentlichen vom Kohlenstoffgehalt ab. Bis zu einem C-Gehalt von 0,22 % sind Stähle mit allen Schweißverfahren ohne Einschränkungen zu verarbeiten.

Mit steigendem Kohlenstoffgehalt und zunehmender Abkühlgeschwindigkeit wird die Schweißbeignung infolge von Aufhärtungen vermindert. Es bildet sich ein grobkörniges Gefüge in der WEZ (Wärmeeinflusszone) mit starkem Abfall der Kerbschlagzähigkeit.

Die Aufhärtungsneigung von niedriglegierten Baustählen kann über das Kohlenstoffäquivalent abgeschätzt werden. Im International Institute of Welding Kohlenstoffäquivalent (CEV) wird der Einfluss der wichtigsten Legierungselemente über eine empirisch ermittelte Formel berechnet:

$$IIIW C_{ev} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr+Mo+V}{5} + \frac{Cu+Ni}{15}$$

Der allgemeine Grenzwert für die Schweißbeignung niedriglegierter Stähle liegt bei  $CEV = 0,45$ . Bei geeigneter Wahl eines EWM-Schweißzusatzwerkstoffs und einer korrekten Wärmeführung kann die Schweißbeignung bis zu einem  $CEV \approx 0,60$  gegeben sein. Das CEV bietet aber lediglich eine Abschätzung der erwarteten Härtesteigerungen, da weitere Prozess- und Werkstoffgrößen in der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine genauere Aussage für die Schweißbeignung der niedriglegierten Stähle liefern Schweiß-Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubilder (Schweiß-ZTU-Schaubild). Diese ermöglichen Aussagen über die Gefügeumwandlungen in der WEZ; speziell für jeden Werkstoff.

##### Schweißempfehlung:

Schweißzusätze sollten den mechanischen Gütewerten und der chemischen Zusammensetzung des Grundwerkstoffs entsprechen. Für unlegierte Stähle mit bedingter Schweißbeignung sollten basisch umhüllte Stabelektroden verwendet und entsprechend dem Kohlenstoffäquivalent vorgewärmt werden. Für unberuhigt vergossene Stähle sollten basische Elektroden für die Seigerungszone und rutil Elektroden für Wurzel- und Decklagen verwendet werden.

#### Feinkornbaustähle

##### Allgemeines

Feinkornbaustähle sind grundsätzlich schweißgeeignet. Diese Stähle zeichnen sich durch einen C-Gehalt von höchstens 0,22% unter Verwendung der festigkeitssteigernden Hauptlegierungselementen wie Mangan, Silizium, Chrom, Molybdän, Kupfer und Stickstoff aus.

Daneben sind zusätzlich Mikrolegierungselemente wie Aluminium, Niob, Vanadium und Bor zulegiert, die neben der Festigkeit, durch die kornfeinende Wirkung im Gefüge auch die Zähigkeit des Stahls deutlich erhöhen. Auch die Art der Warmumformung während der Herstellung des Stahls beeinflusst dessen Qualität und Eigenschaften.

Momentan sind Feinkornstähle bis zu Streckgrenzen von 960MPa genormt und mit allen Verfahren schweißbar. Jedoch sollten zur Vermeidung von Fehlern vor bzw. nach dem Schweißen die Bauteile entsprechend des t8/5-Konzepts vorgewärmt werden.

Das SEW-Blatt 088 gibt hier entsprechende Empfehlungen. Grundsätzlich sollte auch beim Überschreiten bestimmter Grenzdicken vorgewärmt werden. In Abhängigkeit von der Streckgrenze ergeben sich folgende Empfehlungen:

Streckgrenze (N/mm <sup>2</sup> )	Grenzdicke (mm)
<355	30
>355 bis 420	20
>420 bis 590	12
>590	8

##### Schweißempfehlung:

Schweißzusätze sollten den mechanischen Gütewerten und der chemischen Zusammensetzung des Grundwerkstoffs entsprechen. EWM bietet Ihnen hier Massivdrahtelektroden und Fülldrähte für alle Feinkornbaustähle an.

#### Kessel- und Rohrstähe, warmfeste Stähle

##### Allgemeines

Warmfeste Stähle weisen generell eine gute Schweißbeignung auf. Dies ergibt sich vor allem durch den hohen Reinheitsgrad und einen geringen Kohlenstoffgehalt. Eingesetzt werden warmfeste Stähle im Kessel-, Rohr-, Behälter- und Reaktorbau für Betriebstemperaturen im Bereich von 500°C bis 600°C. Diese Stähle weisen neben den warmfesten Eigenschaften eine große Zunderbeständigkeit und ein günstiges Zeitstandsverhalten bei hohen Temperaturen auf. Die Temperaturbeständigkeit wird vor allem durch die Legierungselemente Mangan und Molybdän erreicht.

##### Schweißempfehlung:

Aufgrund der Gefahr einer Härterissbildung sollten warmfeste Stähle blechdickenabhängig vorgewärmt werden. Hierfür liegen Empfehlungen der Stahlhersteller vor. Als Schweißzusätze kommen vor allem artgleiche Typen zum Einsatz, um die Zeitstandfestigkeit des Grundwerkstoffs auch im Schweißgut zu gewährleisten.

### Verarbeitungshinweise Nichtrostender Stahl

#### Austenitischer Stahl

##### Allgemeines

Chrom und Nickel gehören zu den Hauptlegierungselementen der austenitischen Werkstoffe. Im richtigen Verhältnis (ab etwa 18% Chrom und 8% Nickel) ist das Austenitgebiet soweit vergrößert, dass es auch bei Raumtemperatur als stabiles Gefüge vorliegt.

Im Gegensatz zu den ferritischen Chromstählen kann ein austenitischer Werkstoff nicht mehr gehärtet werden und ist außerdem unmagnetisch. Unterschieden werden noch stabile und metastabile Austenite. Während die stabilen Austenite bei Raumtemperatur überhaupt kein Ferritgefüge enthalten, können bei den metastabilen Austeniten Ferritanteile bis etwa 10% bei Raumtemperatur vorliegen.

##### Schweißempfehlung:

Austenitische Stähle lassen sich ohne Probleme mit artgleichen Zusatzwerkstoffen verschweißen. Zu beachten ist, dass stabile Austenite heißrissegefährdet sind. In diesen Fällen sollte ein Augenmerk auf die Wärmeeinbringung im Schweißprozess gelegt werden. Auch manganlegierte Zusatzwerkstoffe reduzieren diese Gefahr.

#### Austenitisch-ferritische Stähle (Duplex-Stähle)

##### Allgemeines

Duplex-Stähle finden durch ihre außergewöhnliche Kombination von Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig erhöhter Festigkeit ein breites Anwendungsspektrum. Diese Eigenschaften werden durch das hohe Chromgehalt in Verbindung mit Stickstoff und Molybdän erreicht. Sie finden Anwendung im Kontakt mit korrosiven Medien, Chemikalien und bei Offshoreanwendungen im Temperaturbereich von -40°C bis 250°C.

Die Schweißbarkeit ist vergleichbar mit anderen hochlegierten Werkstoffen unter Verwendung artgleicher Zusatzwerkstoffe.

#### Ferritische Chromstähle (Chrom-Ferrite)

##### Allgemeines

Zur Gruppe der ferritischen Chromstähle gehören Werkstoffe mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,1 % und Chromgehalten zwischen 13 % und 30 %. Sie enthalten im Gegensatz zu den vollaustenitischen Stählen kein Nickel. Für eine schweißtechnische Verarbeitung sollten stabilisierte Ferrite verwendet werden. Dieser Gruppe sind starke Karbidbilder wie Titan oder Niob zulegiert, die sich während des Schweißens mit dem Kohlenstoff verbinden. So kann sich der Kohlenstoff nicht mit Chrom zu Chromkarbiden verbinden, was die interkristalline Korrosion verhindert.

##### Schweißempfehlung:

Grundsätzlich sollten zum Schweißen auch rein ferritische Zusatzwerkstoffe mit leicht erhöhten Anteilen an Chrom, Niob und Titan verwendet werden, da es zum Verlust von Legierungselementen in der Schweißzone kommen kann. Bei Mehrlagenschweißungen kann mit austenitischen Zusatzwerkstoffen gearbeitet werden, die einen leicht erhöhten Anteil an Chrom und Molybdän aufweisen.

Als Schutzgase sollte nur reines Argon oder ein Argon-Helium-Gemisch verwendet werden, da die Stähle durch den hohen Chromgehalt im schmelzflüssigen Zustand sehr oxidationsfreudig sind.

Auch Argon-Wasserstoff-Gasgemische, wie sie üblicherweise bei austenitischen Güten verwendet werden, sind nicht zu empfehlen. Diese führen zu einer starken Wasserstoffversprödung des Materials.



<b>MIG/MAG-Drahtelektroden</b>	<b>18</b>
<b>MIG/MAG-Fülldrahtelektroden</b>	<b>60</b>
<b>WIG-Schweißstäbe</b>	<b>74</b>
<b>Autogenschweißstäbe</b>	<b>112</b>
<b>Stabelektroden</b>	<b>114</b>
<b>UP-Schweißen</b>	<b>136</b>

EWM-Bezeichnung	Werkstoffnummer	DIN EN ISO	AWS	Zulassungen	Seite
<b>unlegiert</b>					
SW 70S G3 XQ	1.5125	G 42 4 C1 3Si1 / G 42 5 M21 3Si1	ER 70S-6	CE / TÜV / DB / DNV-GL	17
SW 70S G3 XQ Brilliance	1.5125	G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1	ER 70S-6	CE / TÜV / DB	18
SW 70S G3 Ti	1.5125	G 42 2 C1/M21 3Si1 Ti	ER 70S-6	CE / TÜV	19
SW 70S G3 Bronze	1.5125	G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1	ER 70S-6		20
SW 70S G4 XQ	1.5130	G 46 4 C1 / G 46 5 M21 4Si1	ER 70S-6	CE / TÜV / DB / DNV-GL	21
SW 70S G4 XQ Brilliance	1.5130	G 42 3 C1 4Si1 / G 46 4 M21 4Si1	ER 70S-6	CE / TÜV	22
SW 70S G4 Bronze	1.5130	G 42 3 C G4Si1 / G 46 4M21 4Si1	ER 70S-6		23
<b>niedriglegiert</b>					
SW 100S NiMo		G 62 6 M21 Mn3Ni1Mo	ER 100S-G	CE / TÜV / DB	24
SW 100S NiMoCr		G 62 6 M21 Mn3Ni1Mo	ER 110S-G	CE / TÜV / DB	25
SW 120S NiMoCr		G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo	ER 120S-G	CE / TÜV / DB	26
SW 80S Mo	1.5424	G46 6 M21 2 Mo	ER 80S-G	CE / TÜV / DB	27
SW 80S CrMo1	1.7339	G CrMo1Si	ER 80S-G	CE / TÜV / DB	28
SW 90S CrMo2	1.7384	G CrMo2Si	ER 90S-G	CE / TÜV / DB	29
SW 80S NiCu		G 42 2 M21 Z2NiCu	ER 80S-G	CE / DB	30
SW 80S Ni1		G 50 6 M21 3Ni1	ER 80S-Ni1	CE / TÜV	31
SW 80S Ni2		G 46 7 M21 2Ni2	ER 80S-Ni2	CE	32
<b>hochlegiert</b>					
SW 307 Si XQ	1.4370	G 18 8 Mn	ER 307 Si	CE / TÜV / DB	33
SW 308 LSi XQ	1.4316	G 19 9 L Si	ER 308 L Si	CE / TÜV / DB	34
SW 309 LSi XQ	1.4332	G 23 12 L Si	ER 309 L Si	CE / TÜV	35
SW 309 H	1.4829	G 22 12 H	ER 309 Si		36
SW 310 XQ	1.4842	G 25 20	ER 310		37
SW 312 XQ	1.4337	G 29 9	ER 312		38
SW 316 LSi XQ	1.4430	G 19 12 3 L Si	ER 316LSi	CE / TÜV / DB	39
SW 318 Si	1.4576	W 19 12 3 Nb Si	ER 318	CE / TÜV / DB	40
SW 347 Si XQ	1.4551	G 19 9 Nb Si	ER 347 Si		41
SW 2209 Duplex XQ	1.4462	G 22 9 3 LN	ER 2209	CE / TÜV / Weitere auf Anfrage	42
SW 2594 Super Duplex XQ		G 25 9 4 N L	ER 2594	auf Anfrage	43
<b>Hartauftrag</b>					
SW Hard 60	1.4718				44
<b>Nickel-Basis</b>					
SW 625	2.4831	Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb	ER NiCrMo3	TÜV	45
SW NiCr82	2.4806	Ni 6082 – NiCr20Mn3Nb	ER NiCr 3		46
<b>Aluminium</b>					
SW ML 1450 Al99,5Ti	3.0805	S AL 1450 (Al99,5Ti)	ER 1450	auf Anfrage	47
SW ML 3103 AlMn1	3.0516	S AL 3103 (AlMn1)	ER 3103	auf Anfrage	48
SW ML 5087 AlMg4,5MnZr	3.3546	S AL 5087 (AlMg4,5MnZr)		CE / DNV-GL / ABS / DB / TÜV / Bureau Veritas	49
SW ML 5183 AlMg4,5Mn0,7	3.3548	S AL 5183 (AlMg4,5Mn0,7)	ER 5183	CE / DNV-GL / ABS / LR / DB / TÜV / KR (Korean Register) / BWB / Bureau Veritas	50
SW ML 5754 AlMg3	3.3536	S Al 5754 (AlMg53)	ER 5754	auf Anfrage	51
SW ML4047 AlSi12	3.2585	S Al 4047 (AlSi12 (A))	ER 4047	CE / DB	52
SW ML 4043 AlSi5	3.2245	S Al 4043 (AlSi5(A))	ER 4043	CE / DB / TÜV	53
SW ML 5356 AlMg5Cr	3.3556	S AL 5356 (AlMg5Cr)	ER 5356	CE / DNV-GL / ABS / DB / TÜV / Bureau Veritas	54
<b>Kupferbasis</b>					
SW CuSi3		CuSi3Mn (Cu 6560)	ER CuSi-A		55
SW CuAl8		CuAl7 (Cu 6100)	ER CuAl-A1		56
SW CuSn1		CuSn1 (Cu 1898)	ER Cu		57

### SW 70S G3 XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1 3Si1 / G 42 5 M21 3Si1 AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5125
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M2 M3 C1
<b>Streckgrenze</b>	≥420 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥500 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-50 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB / DNV-GL
<b>Grundwerkstoffe</b>	S235JR - S355JR   S235JO - S355JO   S235J2 - S355J2   S275N - S420N   S275M - S420M   P235GH - P355GH   P275NL1 - P355NL1   P215NL   P265NL   P355N   P285NH - P420NH   P195TR1 - P265TR1   P195TR2 - P265TR2   P195GH - P265GH   L245NB - L415NB   L245MB - L415MB   GE200 - GE240 ASTM: A 106 Gr. A, B, C   A 181 Gr. 60, 70   A 283 Gr. A, C   A 285 Gr. A, B, C   A 350 Gr. LF1   A 414 Gr. A, B, C, D, E, F, G   A 501 Gr. B   A 513 Gr. 1018   A 516 Gr. 55, 60, 65, 70   A 573 Gr. 58, 65, 70   A 588 Gr. A, B   A 633 Gr. C   A 662 Gr. B   A 711 Gr. 1013   A 841 Gr. A   API 5 L Gr. B, X42, X52, X56, X60

Schiffbaustähle: A, B, D, E, A 32-E 36

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	P	S
0.06 - 0.14	1.3 - 1.6	0.7 - 1	<0.025	<0.025

- Unlegierte Massivdrahtelektrode
- Verkupfert, lagengespult
- EWM Premiumqualität
- Hohe Lichtbogenstabilität, spritzerarm
- Geringe Verunreinigung des Zuführsystems
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Betriebstemperaturbereiche von -50°C bis 450°C

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrie-, Handwerk- und Reparaturbetriebe sowie Schiffbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005374-20008</a>
Dornspule	S200	5 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005374-20010</a>
Dornspule	S200	5 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005374-20012</a>
Dornspule	S280	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005374-28008</a>
Dornspule	S280	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005374-28010</a>
Dornspule	S280	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005374-28012</a>
Dornspule	S280	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005374-28016</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005374-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005374-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005374-30016</a>
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005374-25010</a>
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005374-25012</a>



### SW 70S G3 XQ Brillance

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1 AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5125
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M21
<b>Streckgrenze</b>	≥470 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥26 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 70 J -40 °C: 90 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	10113-2 S275, S355, S420   10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML   10113-3 S420M, S420ML   10025 S185, S235, S275, S355   10208-1 L210, L240, L290, L360 ASTM: A 139   A 210 Gr A1, C   A 36   A 234 Gr WPB   A 334 Gr 1   A 106 Gr A B, C   A 131 Gr A B, D   API 5LX42   API 5LX46   AP1 5LX52   API 5LX60   API 5LX65



- Unlegierte Massivdrahtelektrode
- Blank (unverkupfert)
- EWM Premiumqualität
- Hohe Lichtbogenstabilität, spritzerarm
- Geringe Verunreinigung des Zuführsystems
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Hohe Strombelastung
- Betriebstemperaturbereiche von -50°C bis 450°C

**Anwendungsgebiete:**

- Industrie-, Handwerk- und Reparaturbetriebe sowie Schiffbau

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

C	Mn	Si	P	S
0.06 - 0.14	1.3 - 1.6	0.7 - 1	0.025	0.025
Ni	Cr	Mo	Cu	
0.15	0.15	0.15	0.3	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005299-30008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005299-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005299-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005299-30016</a>
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005299-25010</a>
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005299-25012</a>
Fass	F250	250 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005299-25016</a>

### SW 70S G3 Ti

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 42 2 C1/M21 3Si1 Ti AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5125
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M21
<b>Streckgrenze</b>	534 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	28.6 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-29 °C: ≥ 102 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	S185 - S355J0   S255N - S355N



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Unlegierte Massivdrahtelektrode
- Lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Hervorragend für rostige, geprimerte, verschmutzte und verzinkte Oberflächen geeignet

	C	Si	Mn	P	S	Ti
	0.05	0.82	1.5	0.011	0.01	0.18

- **Anwendungsgebiete:**
  - Schiffbau, Stahlbau und Automobilindustrie

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005432-20008</a>
Dornspule	S200	5 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005432-20010</a>
Dornspule	S280	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005432-28008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005432-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005432-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005432-30016</a>

### SW 70S G3 Bronze

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1 AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5125
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M21
<b>Streckgrenze</b>	470 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	26 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 70 J -40 °C: 90 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	10113-2 S275, S355, S420   10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML   10113-3 S420M, S420ML   10025 S185, S235, S275, S355   10208-1 L210, L240, L290, L360 ASTM: A 139   A 210 Gr A1, C   A 36   A 234 Gr WPB   A 334 Gr 1   A 106 Gr A B, C   A 131 Gr A B, D   API 5LX42   API 5LX46   AP1 5LX52   API 5LX60   API 5LX65



- Unlegierte Massivdrahtelektrode
- Verbrönt, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Zum Schweißen unlegierter Stähle mit einer Streckgrenze kleiner als 540 N/mm<sup>2</sup>

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrie-, Handwerk- und Reparaturbetriebe sowie Schiffbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	P	S
0.06 - 0.14	1.3 - 1.6	0.7 - 1	0.025	0.025
Ni	Cr	Mo	Cu	
0.15	0.15	0.15	0.3	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.6 mm	-	<a href="#">097-005396-30006</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005396-30008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005396-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005396-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005396-30016</a>
Fass	F250	250 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005396-25008</a>
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005396-25010</a>
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005396-25012</a>

### SW 70S G4 XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 46 4 C1 / G 46 5 M21 4S11 AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5130
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M21 M20 - M33
<b>Streckgrenze</b>	≥460 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥530 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-50 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB / DNV-GL
<b>Grundwerkstoffe</b>	S185 - S355G1   S255N - S355N   P255NH - P355NH   P235GH - P285NH   P235 - P355T2   20MnNb6   L210 - L360N Schiffbaustähle A,B,D,E



- Unlegierte Massivdrahtelektrode
- Verkupfert, lagengespult
- EWM Premiumqualität
- Hohe Lichtbogenstabilität, spritzerarm
- Geringe Verunreinigung des Zuführsystems
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Betriebstemperaturbereiche von -50°C bis 450°C

• **Anwendungsgebiete:**

- Industrie-, Handwerk- und  
Reparaturbetriebe sowie Schiffbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	P	S
	1 - 1	- 1	max.	max.

Verkaufsgebände	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	0.8 mm	-	097-005375-20008
Dornspule	S200	5 kg	1 mm	-	097-005375-20010
Dornspule	S200	5 kg	1.2 mm	-	097-005375-20012
Dornspule	S280	15 kg	0.8 mm	-	097-005375-28008
Dornspule	S280	15 kg	1 mm	-	097-005375-28010
Dornspule	S280	15 kg	1.2 mm	-	097-005375-28012
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	097-005375-30010
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	097-005375-30012
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	097-005375-30016
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	097-005375-25010
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	097-005375-25012

### SW 70S G4 XQ Brillance



<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 42 3 C1 4Si1 / G 46 4 M21 4Si1 AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5130
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M21
<b>Streckgrenze</b>	≥510 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	580 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥26 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 140 J -40 °C: 70 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	Baustähle: S275, S355   P235TR2 - P355T2   E295, E335, E360   C10 - C35, Feinkornbaustähle: S255N - S420N   P255NH - P355NH Kessel- und Rohrstähle, warmfeste Stähle: P235GH   P265GH   P295GH   P355GH   P235G1TH - P255G1TH Stahlguss: GE200, GE240, GE260 Pipelinestähle: L210 - L415NB Schiffbaustähle: A, B, C, D, E

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Unlegierte Massivdrahtelektrode
- Blank (unverkupfert)
- EWM Premiumqualität
- Hohe Lichtbogenstabilität, spritzerarm
- Geringe Verunreinigung des Zuführsystems
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Betriebstemperaturbereiche von -50°C bis 450°C

C	Mn	Si	P	S
0.06 - 0.14	1.6 - 1.9	0.8 - 1.2	0.025	0.025
Ni	Cr	Mo	Cu	
0.15	0.15	0.15	0.3	

- **Anwendungsgebiete:**
  - Industrie-, Handwerk- und Reparaturbetriebe sowie Schiffbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005300-30008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005300-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005300-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005300-30016</a>
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005300-25010</a>
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005300-25012</a>
Fass	F250	250 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005300-25016</a>



### SW 70S G4 Bronze

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 42 3 C G4Si1 / G 46 4M21 4Si1 AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5130
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M21
<b>Streckgrenze</b>	≥510 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	580 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥26 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -40 °C: 70 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	Baustähle: S275, S355   P235TR2 - P355T2   E295, E335, E360   C10 - C35, Feinkornbaustähle: S255N - S420N   P255NH - P355NH Kessel- und Rohrstähle, warmfeste Stähle: P235GH   P265GH   P295GH   P355GH   P235G1TH - P255G1TH Stahlguss: GE200, GE240, GE260 Pipelinestähle: L210 - L415NB Schiffbaustähle: A, B, C, D, E   AH32 - EH36



- Unlegierte Massivdrahtelektrode
- Verbront, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Geringe Verunreinigung des Zuführsystems

- **Anwendungsgebiete:**
  - Industrie-, Handwerk- und Reparaturbetriebe sowie Schiffbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	P	S
0.06 - 0.14	1.6 - 1.9	0.8 - 1.2	0.025	0.025
Ni	Cr	Mo	Cu	
0.15	0.15	0.15	0.3	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005402-30008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005402-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005402-30012</a>
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005402-25010</a>
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005402-25012</a>

### SW 100S NiMo

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 16834-A - G 62 6 M21 Mn3Ni1Mo AWS A-5.28 - ER 100S-G
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	≥620 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥760 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥18 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -60 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	Hochfeste, thermomechanisch gewalzte und vergütete Feinkornbaustähle mit einer Streckgrenze bis zu 620 MPa S500Q - S620Q   S500QL - S620QL   P500Q - P620Q   P500QL1 - P620QL1 Alform Plate 620 M   NAXTRA 620   Strenx 600



- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode
- Verkupfert, lagengespult
- Zum Schweißen von hochfesten und Feinkornbaustählen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Ni	Mo	Ti
0.08	0.6	1.7	0.95	0.38	0.08

- **Anwendungsgebiete:**
  - Für Stahl-, Maschinen-, Kran- und Bergbau, sowie Pipeline- und Behälterbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003525-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003525-30012</a>

### SW 100S NiMoCr



<b>Normen</b>	DIN EN ISO 16834-A - G 62 6 M21 Mn3Ni1Mo AWS A-5.28 - ER 110S-G
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	≥620 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥760 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥18 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -60 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	Hochfeste, thermomechanisch gewalzte und vergütete Feinkornbaustähle mit einer Streckgrenze bis zu 620 MPa S500Q - S620Q   S500QL - S620QL   P500Q - P620Q   P500QL1 - P620QL1 Alform Plate 620 M   NAXTRA 620   Strenx 600



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode
- Verkupfert, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Zum Schweißen hochfester Feinkornbaustähle bis 690MPa Streckgrenze

	C	Si	Mn	Ni	Mo	Ti
	0.08	0.6	1.7	0.95	0.38	0.08

#### • Anwendungsgebiete:

- Für Stahl-, Maschinen-, Kran-, Pipeline- und Bergbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003548-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003548-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-003548-30016</a>

### SW 120S NiMoCr

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 16834-A - G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo AWS A-5.28 - ER 120S-G
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	≥890 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥940 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥15 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 70 J -60 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	Hochfeste Feinkornbaustähle mit einer Streckgrenze über 890 MPa S690Q - S890Q   S690QL - S890QL   S690QLN - S890QLN   S960QL   S1100QL   S1300QL



- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode
- Verkupfert, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Zum Schweißen hochfester, mittellegierter Stähle
- Exzellente Zähigkeitseigenschaften bis -60°C

#### • Anwendungsgebiete:

- Für hoch beanspruchte Konstruktionen, Mobilkranbau, Gittermasten, Schiffbau, Automobilindustrie und Druckbehälterbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
	0.09	0.8	1.8	0.3	2.25	0.55

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	097-003558-30010
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	097-003558-30012

### SW 80S Mo

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G46 6 M21 2 Mo AWS A-5.28 - ER 80S-G
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5424
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	≥460 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -40 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	Ähnlich legierte warmfeste Stähle und Stahlguss S355   P235G1TH - P255G1TH   P310GH   L320   L360NB - L415NB   16Mo3 ASTM: A182/A336 grade F1   A204 grades A/B/C   A209/A250 grade T1   A217 grade WC1   A335 grade P1   A352 grade LC



- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode, warmfest
- Verkupfert, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Überwiegend zum Schweißen von warmfesten 0,5% Mo-Stählen
- Für Betriebstemperaturen bis max. 500 °C

#### • Anwendungsgebiete:

- Kessel-, Behälter- und Druckbehälter, sowie Pipelinebau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Si	Mn	Mo
	0.1	0.6	1.15	0.52

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-003547-30008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003547-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003547-30012</a>

### SW 80S CrMo1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 21952-A - G CrMo1Si AWS A-5.28 - ER 80S-G
<b>Werkstoffnummer</b>	1.7339
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	≥355 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥510 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -10 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	13CrMo 4-4   13CrMo 4-5   16CrMo 4-4   G-17CrMo 5-5 ASTM: A182 grades F11/F12   A199/A200 grade T11   A217 grades WC6/WC11   A234 grades WP11/WP12   A335 grades P11/P12   A387 grades 11/12



- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode, warmfest
- Verkupfert, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Zum Schweißen von warmfesten, ferritischen 1,25 % Cr - 0,5% Mo-Stählen
- Für Betriebstemperaturen bis max. 550 °C
- Niedriger Bruscato-Faktor (X<10ppm) = Unempfindlich gegen Anlassversprödung oder 500°C-Versprödung

• **Anwendungsgebiete:**

- Druckleitungs-, Turbinen- und Kesselbau, sowie für die chemische und petrochemische Industrie

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0.1	0.6	1	1.2	0.52

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003546-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003546-30012</a>

### SW 90S CrMo2

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 21952-A - G CrMo2Si AWS A-5.28 - ER 90S-G
<b>Werkstoffnummer</b>	1.7384
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	≥400 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥520 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 80 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	10CrMo 9-10   G-17CrMo 9-10
	ASTM: A182 grade F22   A199/A200 grades T21/T22   A213 grade T22   A217 grade WC9   A234 grade WP22   A335 grade P22   A387 grades 21/22



- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode, warmfest
- Verkupfert, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Für Betriebstemperaturen bis max. 600°C
- Niedriger Bruscato-Faktor (X<10ppm) = Unempfindlich gegen Anlassversprödung oder 500°C-Versprödung
- Zum Schweißen von warmfesten, ferritischen 2,25% Cr - 1% Mo-Stählen

#### • Anwendungsgebiete:

- Kraftwerks-, Turbinen-, Kessel- und Druckleitungsbau, sowie für Chemie und Petrochemie

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0.08	0.6	0.92	2.45	1

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003526-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003526-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-003526-30016</a>

### SW 80S NiCu

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 42 2 M21 Z2NiCu AWS A-5.28 - ER 80S-G
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M2 M3
<b>Streckgrenze</b>	≥450 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥550 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 80 J -20 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	S235J0W - S355J0W   S235J2W - S355J2W   S355J0WP   S355J2WP   S355K2W ASTM: A242 grades 1/2   A588 grades A/B/C/K   A606   A709 grade 50W   Corten   Patinax



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode, wetterfest
- Verkupfert, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit gegenüber Baustählen
- Zum Verbindungs- und Auftragschweißen wetterfester Stähle (Corten, Patinax)

	C	Si	Mn	Ni	Cu
	0.08	0.8	1.4	0.8	0.4

#### • Anwendungsgebiete:

- Für Hochbau (Fassaden), Seecontainer und Brückenbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-003524-30008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003524-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003524-30012</a>



### SW 80S Ni1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 50 6 M21 3Ni1 AWS A-5.28 - ER 80S-Ni1
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	≥500 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥18 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 80 J -60 °C: 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	Nickellegierte, kaltzähe Stähle
	11MnNi5-3   13MnNi6-3   S275NL - S460NL   S275ML - S460ML   P275NL2 - P460NL2   P355ML2 - P460ML2
	ASTM: A333/A334 grades 1/6   A350 grades LF2/LF6   A352 grades LCB
	API: 5L X65



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode, kaltzäh
- Verkupfert, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Zum Schweißen kaltzäher Stähle
- Tieftemperaturanforderungen bis zu - 60 °C

	C	Si	Mn	Ni
	0.09	0.5	1.05	0.9

- **Anwendungsgebiete:**
  - Öl- und Gasindustrie, Offshore-Bereich und Stahlbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003622-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003622-30012</a>

### SW 80S Ni2

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14341-A - G 46 7 M21 2Ni2 AWS A-5.28 - ER 80S-Ni2
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	≥470 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥570 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -70 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE
<b>Grundwerkstoffe</b>	Nickellegierte, kaltzähe Stähle 11MnNi5-3   13MnNi6-3   12Ni14   S275NL - S460NL   S275ML - S460ML   P275NL2 - P460NL2   P355ML2 - P460ML2 ASTM: A203 grade A/B   A333/A334 grades 1/6/7   A350 grade LF2/LF5/LF6   A352 grade LC1/LC2



- Niedriglegierte Massivdrahtelektrode, kaltzäh
- Verkupfert, lagengespult
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Zum Schweißen kaltzäher Stähle
- Für Tieftemperaturanforderungen bis zu - 90 °C

**• Anwendungsgebiete:**

- Öl- und Gasindustrie, Offshore-Bereich und Stahlbau

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

C	Si	Mn	Ni
0.09	0.52	1.1	2.45

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003640-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003640-30012</a>

### SW 307 Si XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 18 8 Mn AWS A-5.9 - ER 307 Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4370
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M13 M12
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 120 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Härte</b>	190 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen) Plattierungen, Pufferlagen für Hartauftragungen, hoch C- haltige und schwer schweißbare Stähle, Manganhartstahl (z.B. 1.3401)



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierte Massivdrahtelektrode, nicht rostend
- Lagengespult
- Geeignet für Mischverbindungen und Pufferlagen
- Zum Schweißen von hitzebeständigen Cr- und CrNi-Stählen, sowie von Mn-haltigen, austenitischen, nichtrostenden Stählen
- Zunderbeständig bis ca. 850 °C
- Kaltverfestigend

	C	Si	Mn	Cr	Ni	P	S	Mo
	max. 0.12	0.65 - 1	5 - 8	17 - 20	7.5 - 9	max. 0.03	max. 0.03	max. 0.3

- **Anwendungsgebiete:**

- Abgasanlagenbau (z.B. Abgassysteme), Federtechnik, Reparatur von Wellen

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005370-20008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005370-30008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005370-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005370-30012</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005370-30016</a>
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005370-25010</a>
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005370-25012</a>

### SW 308 LSi XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 19 9 L Si AWS A-5.9 - ER 308 L Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4316
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 110 J -196 °C: ≥ 40 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Härte</b>	190 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4301   1.4306 304   304L



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierte Massivdrahtelektrode, nicht rostend
- Lagengespult
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline- und atmosphärische Korrosion
- Hervorragende Schweißseigenschaften (besseres Nahtaussehen) durch höheren Si-Gehalt
- Zum Schweißen von stabilisierten und nicht stabilisierten CrNi-Stählen
- Für Betriebstemperaturen bis ca. +350 °C, kaltzäh bis -196 °C

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
max. 0.03	0.65 - 1	1 - 2.5	max. 0.03	max. 0.02	19.5 - 21	9 - 11	max. 0.3

#### • Anwendungsgebiete:

- Chemie- und Lebensmittelindustrie, sowie Rohrleitungs- und Kesselbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	0.8 mm	-	097-005391-20008
Dornspule	S200	5 kg	1 mm	-	097-005391-20010
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	097-005391-30008
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	097-005391-30010
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	097-005391-30012
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	097-005391-30016
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	097-005391-25010
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	097-005391-25012
Fass	F250	250 kg	1.6 mm	-	097-005391-25016

### SW 309 LSi XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 23 12 L Si AWS A-5.9 - ER 309 L Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4332
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥650 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 120 J -196 °C: 55 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	Austenit-Ferrit-Verbindungen (Schwarz-Weiß), Plattierungen, korrosionsbeständige Auftragungen auf unlegierte Baustähle, Pufferlagen



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierte Massivdrahtelektrode, nicht rostend
- Lagengespult
- Sehr gute Korrosions- und Zunderbeständigkeit
- Hervorragende Schweiß Eigenschaften (besseres Nahtaussehen) durch höheren Si-Gehalt
- Geeignet für Schwarz-/Weißverbindungen und Pufferlagen
- Hitze- und Zunderbeständig bis ca. +950 °C
- Für Betriebstemperaturen bis ca. +300 °C

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo
max. 0.03	1 - 2.5	0.65 - 1	max. 0.03	max. 0.02	23 - 25	12 - 14	max. 0.3

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrieöfen- und Kesselteile,  
Glühkammern, Wärmetauscher,  
Aufbereitungsanlagen

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	097-005393-30010
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	097-005393-30012
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	097-005393-30016

### SW 309 H

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 22 12 H AWS A-5.9 - ER 309 Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4829
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Streckgrenze</b>	≥400 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥25 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 130 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4828   1.4826   1.4833   1.4713   1.4724   1.4742   1.4710   1.4740   1.4829   1.4832   1.4878   1.4713



- Hochlegierte Massivdrahtelektrode
- Durch hohen Deltaferritanteil nicht anfällig gegen Heißrissbildung
- Verbindungs- und Auftragschweißungen an hitzebeständigen CrSi-, CrAl- und CrNiSi-Stählen
- Für artgleiche hitze- und zunderbeständige Stähle
- Zunderbeständig bis 950°C

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Ni	Cr	Mo	Cu
0.08 - 0.12	0.65 - 1.2	1 - 2.5	12 - 14	22 - 24	≤0.5	≤0.5

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrieöfen- und Kesselteile

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-004878-30008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-004878-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-004878-30012</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-004878-30016</a>

### SW 310 XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 25 20 AWS A-5.9 - ER 310
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4842
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥590 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 140 J
<b>Härte</b>	9 HRC
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4710   1.4713   1.4726   1.4745   1.4823   1.4832   1.4837   1.4840   1.4841   1.4845   1.4846   1.4848   1.4849



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierte Massivdrahtelektrode
- Das Schweißgut besteht aus vollaustenitischem Chrom-Nickelstahl
- Mäßige Korrosionsbeständigkeit in nasser Umgebung
- Zum Schweißen von hitzebeständigen Stählen
- Zunderbeständig bis 1150 °C
- Nicht heißrisssbeständig

C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Mo
0.08 - 0.15	1 - 2.5	0.3 - 0.65	25 - 27	20 - 22	max. 0.03	max. 0.02	max. 0.75

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrieöfen, Kesselbau, Wärmetauscher

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005394-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005394-30012</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005394-30016</a>

### SW 312 XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 29 9 AWS A-5.9 - ER 312
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4337
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥760 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥25 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 45 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	Korrosionsbeständiger artähnlicher Stahl und Stahlguss (z.B. 1.4762, 1.4085) Schwer schweißbarer Stahl, Manganhartstahl, Federstahl, Werkzeugstahl



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierte Massivdrahtelektrode, warmfest
- Das Schweißgut weist ein ferritisch-austenitisches Gefüge auf
- Geeignet für Mischverbindungen und Pufferlagen
- Gute Zunderbeständigkeit
- Hohe Heißrissicherheit

C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Mo
max. 0.15	1 - 2.5	0.3 - 0.65	28 - 32	8 - 11	max. 0.02	max. 0.03	max. 0.3

- **Anwendungsgebiete:**
  - Offshore-Industrie

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	097-005403-30008
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	097-005403-30010
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	097-005403-30012
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	097-005403-30016



### SW 316 LSi XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 19 12 3 L Si AWS A-5.9 - ER 316LSi
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4430
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 110 J -196 °C: 40 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4401   1.4404   1.4406   1.4408   1.4429   1.4435   1.4436   1.4541   1.4550   1.4571   1.4580   1.4581   1.4583



- Hochlegierte Massivdrahtelektrode, warmfest
- Lagengespult
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in sauren Medien und chlorhaltigen Lösungen
- Hervorragende Schweißigenschaften (besseres Nahtaussehen) durch höheren Si-Gehalt
- Zum Schweißen von artähnlichen, stabilisierten und nicht stabilisierten Austeniten
- Für Betriebstemperaturen bis + 400 °C, kaltzäh bis - 196 °C

**Anwendungsgebiete:**

- Chemie- und Lebensmittelindustrie (Tanks, Rohre, Pumpen)

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Mo
max. 0.03	1 - 2.5	0.65 - 1	18 - 20	11 - 14	max. 0.02	max. 0.03	2 - 3

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005372-20008</a>
Dornspule	S200	5 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005372-20010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005372-30008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005372-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005372-30012</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005372-30016</a>
Fass	F250	250 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005372-25008</a>
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005372-25010</a>
Fass	F250	250 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005372-25012</a>

### SW 318 Si

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 19 12 3 Nb Si AWS A-5.9 - ER 318
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4576
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥32 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 120 J -196 °C: 30 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4401   1.4404   1.4408   1.4420   1.4435   1.4436   1.4571   1.4573   1.4580   1.4581   1.4583



- Hochlegierte Massivdrahtelektrode, warmfest
- Lagengespult
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline und Lochfraßkorrosion
- Hervorragende Schweißigenschaften (besseres Nahtaussehen) durch höheren Si-Gehalt
- Zum Schweißen von artähnlichen, stabilisierten Austeniten
- Für Betriebstemperaturen bis + 400 °C, kaltzäh bis - 196 °C

• **Anwendungsgebiete:**

- Für chemischen Apparate- und Behälterbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	Cr	Ni
max. 0.08	1 - 2.5	0.65 - 1	18 - 20	11 - 14
S	P	Mo	Nb	
max. 0.03	max. 0.02	2.5 - 3.5	≥10 xC	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-003476-20008</a>
Dornspule	S200	5 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003476-20010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-003476-30008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003476-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003476-30012</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-003476-30016</a>
Fass	F250	250 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003476-25010</a>

### SW 347 Si XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 19 9 Nb Si AWS A-5.9 - ER 347 Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4551
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥610 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 110 J -196 °C: 30 J
<b>Härte</b>	190 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4541   1.4550   1.4552   1.4301   1.4312   1.4546   1.4311   1.4306



- Hochlegierte Massivdrahtelektrode, warmfest
- Lagengespult
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline und Lochfraßkorrosion
- Zum Schweißen von artähnlichen, stabilisierten Austeniten
- Hitze- und zunderbeständig bis ca. 700 °C
- Für Betriebstemperaturen bis + 400 °C, kaltzäh bis - 196 °C

- **Anwendungsgebiete:**
  - Chemieanlagenbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Cr	Ni	Mn	P	Mo	S
max. 0.08	0.65 - 1	19 - 21	9 - 11	1 - 2.5	max. 0.03	max. 0.3	max. 0.02

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005378-30008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005378-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005378-30012</a>

### SW 2209 Duplex XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 22 9 3 LN AWS A-5.9 - ER 2209
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4462
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥790 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥25 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 120 J -80 °C: ≥ 40 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / Weitere auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4462   1.4417   1.4460   1.4362 Schwarz-/Weißverbindungen



- Hochlegierte Massivdrahtelektrode
- Gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, auch in chloridhaltigen Medien
- Zum Verbinden von austenitisch-ferritischen nichtrostenden Stählen und allen anderen Lean-Duplex-Stählen
- Geeignet für Schwarz-/Weißverbindungen
- Einsatz im Temperaturbereich von -80°C bis ca. 250°C

• **Anwendungsgebiete:**

- Offshore- (z.B. Rohrleitungsbau), Zellstoff- und Papierindustrie

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Mo	Cr	Ni	S	P	N
max. 0.03	0.5 - 2	2.5 - 3.5	21.5 - 23.5	7.5 - 9.5	max. 0.02	max. 0.03	0.08 - 0.2

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005380-30008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005380-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005380-30012</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005380-30016</a>

### SW 2594 Super Duplex XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 25 9 4 N L AWS A-5.9 - ER 2594
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥830 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-196 °C: ≥ 80 J
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	Austenitisch-ferritische Super Duplex-Stähle wie 1.4410 Schwarz-/Weißverbindungen



- Hochlegierte Massivdrahtelektrode
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lochfraß sowie Spalt- und Spannungsrisskorrosion in chloridhaltiger Umgebung
- Geeignet zum Auftragschweißen auf Stählen in besonders aggressiver Umgebung
- Zum Schweißen von Duplex- und Super-Duplexstählen

• **Anwendungsgebiete:**

- Chemische und petrochemische Industrie (Chlorid Umgebung)

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Mo	Cr	Ni	S
max. 0.03	2.5	2.5 - 4.5	24 - 27	8 - 10.5	max. 0.02
P	N	Si	W	Cu	
max. 0.03	0.2 - 0.3	max. 1	max. 1	max. 1.5	

Verkaufsgebände	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-005422-30008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-005422-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005422-30012</a>

### SW Hard 60

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - S Fe8
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4718
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
	I1
<b>Härte</b>	55 - 60 HRC
<b>Grundwerkstoffe</b>	X45CrSi9-3   4Xr9Si2   X45CrSi8   HNV1   HNV2   SUH11   X45CrSi 9-3   401 S45   SUH 1   STR 1   40Ch9S2



- Hochlegierte Massivdrahtelektrode
- Verkupfert, lagengespult
- Gute Verschleiß- und Schlagfestigkeit
- Bis zu 60 HRC

- **Anwendungsgebiete:**
  - Schlagbohrmeißel, Schnittwerkzeuge, Förderschnecken etc.

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Cr	Mn	P	S
0.45	3	9.3	0.4	<0.025	<0.02
Cu	Ni	Mo	Al	V	W
<0.25	<0.15	<0.15	<0.03	<0.03	<0.1

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003549-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003549-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-003549-30016</a>

### SW 625

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb AWS A-5.14 - ER NiCrMo3
<b>Werkstoffnummer</b>	2.4831
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Schutzgas</b>	I3 M12
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥720 J
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 200 J -17 °C: 180 J -40 °C: 160 J
<b>Zulassungen</b>	TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4529   1.4539   1.4558   1.4876   1.5680   1.5681   1.5662   2.4605   2.4618   2.4856   2.4858   2.4951   2.4952 Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen



- Hochlegierte Massivdrahtelektrode aus Nickelbasislegierung
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure
- Sehr gute Beständigkeit gegen Lochfraß-, Spalt- und interkristalline Korrosion
- Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen bis 300°C und Auftragschweißen
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -196°C bis 550°C

• **Anwendungsgebiete:**

- Hochtemperaturanwendungen, Marine- und Offshore-Umgebung, Rohrleitungssysteme, Reaktorkomponenten

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Ni
≤0.03	≤0.5	≤1	21 - 23	≥60
Mo	Cu	Fe	(Nb + Ta)	
8.5 - 9.5	≤0.5	≤1	3.2 - 4	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003515-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003515-30012</a>



### SW NiCr82

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18274 - Ni 6082 – NiCr20Mn3Nb AWS-SFA-5.14 - ER NiCr 3
<b>Werkstoffnummer</b>	2.4806
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
	I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	660 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 150 J -50 °C: 60 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4558   1.4859   1.4861   1.4876   1.4877   1.4885   1.4958   1.4968   2.4669   2.4694   2.4816   2.4817   2.4867   2.4867   2.4869   2.4951   2.4952
	Nickellegierungen, Mischverbindungen (auch bei Temperaturen >300°C), Plattierungen, Auftragschweißungen

- Hochlegierte Massivdrahtelektrode aus Nickelbasislegierung
- Gute Beständigkeit gegen Spannungs- und interkristalline Korrosion
- Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen bis 300°C und Auftragschweißen
- Zunderbeständig bis 1200 °C
- Kaltzäh bis -196 °C

#### • Anwendungsgebiete:

- Petrochemie und Offshoretechnik (z.B. Ofenanlagen)

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Ni
≤0.05	≤0.1	2.5 - 3.5	18 - 22	≥67
Cu	Ti	Fe	(Nb + Ta)	
≤0.5	≤0.7	≤3	2 - 3	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-003586-30008</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003586-30010</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003586-30012</a>
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-003586-30016</a>



### SW ML 1450 Al99,5Ti

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti) AWS A-5.10 - ER 1450
<b>Werkstoffnummer</b>	3.0805
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥65 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	Al99,0   Al99,5   Al99,7   E-Al



- MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium
- Hohe Festigkeit durch Titan-Gehalt
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Unempfindlich gegen Heißrisse
- Gute Schweißbeignung
- Zum Schweißen von reinen Aluminium-Legierungen

**• Anwendungsgebiete:**

- Chemie- und Lebensmittelindustrie (Tanks, Rohre, Pumpen)

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

Si	Fe	Cu	Mn	Zn	Mg	Ti	Al
<0.25	<0.4	<0.05	<0.05	<0.07	0.05	0.1 - 0.2	≥99.5

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	7 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580017-30008</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580017-30010</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580017-30012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-580017-30016</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2 mm	-	<a href="#">097-580017-30020</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2.4 mm	-	<a href="#">097-580017-30024</a>

### SW ML 3103 AlMn1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 3103 (AlMn1) AWS A-5.10 - ER 3103
<b>Werkstoffnummer</b>	3.0516
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥105 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥29 %
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	Artgleiche Werkstoffe



- MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium
- Mehrfach geschält
- Seewasserbeständig
- Unempfindlich gegen Heißrisse
- Gute Schweißbeignung

• **Anwendungsgebiete:**

- Schiffbau, Chemieanlagenbau, Rohrleitungsbau, Fahrzeugbau (Kühler)

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<0.5	<0.3	<0.1	0.9 - 1.5	<0.3
Cr	Zn	Ti+Zr	Al	
<0.1	<0.2	<0.1	Rest	

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	7 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580019-30008</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580019-30010</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580019-30012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-580019-30016</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2 mm	-	<a href="#">097-580019-30020</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2.4 mm	-	<a href="#">097-580019-30024</a>

### SW ML 5087 AlMg4,5MnZr

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 5087 (AlMg4,5MnZr)
<b>Werkstoffnummer</b>	3.3546
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1
	I2
	I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	275 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	17 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DNV-GL / ABS / DB / TÜV / Bureau Veritas
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMg4,5Mn   AlZnMgCu1,5   AlMg5Mn   AlMg3   AlMg5   AlMgMn   AlZn   Mg1   G-AlMg3Si   G-AlMg10   AlMgSi0,7



- MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium
- Verbesserte Seewasser- und Korrosionsbeständigkeit sowie Zugfestigkeit durch Zr-Gehalt
- Unempfindlich gegen Heißrisse (bei geringer Aufmischung)
- Hauptsächlich zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen mit max. 5% Mg
- Nicht geeignet für das Anodisieren

**Anwendungsgebiete:**

- Schiffbau, Offshore, Automobilindustrie, Schienenverkehr

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr
<0.25	<0.4	<0.05	0.7 - 1.1	4.5 - 5.2	0.05 - <0.25
Zn	Ti	Zr	Al	Sonstige	
<0.25	<0.15	0.1 - 0.2	Rest	<0.15	

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	7 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580010-30008</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580010-30010</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580010-30012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-580010-30016</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2 mm	-	<a href="#">097-580010-30020</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2.4 mm	-	<a href="#">097-580010-30024</a>

### SW ML 5183 AlMg4,5Mn0,7

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 5183 (AlMg4,5Mn0,7) AWS A-5.10 - ER 5183
<b>Werkstoffnummer</b>	3.3548
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥275 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	17 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DNV-GL / ABS / LR / DB / TÜV / KR (Korean Register) / BWB / Bureau Veritas
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMg4,5Mn   AlMg5   AlMg2Mn0,8   AlZnMg1   AlZnMgCu0,5   AlMgSi0,5   AlMgSi1   G-AlMg10   G-AlMg5   G-AlMg3Si   G- AlMg5Si



- MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium
- Sehr hohe Seewasser- und Korrosionsbeständigkeit
- Höhere Zugfestigkeit
- Zum Schweißen von hochfesten Al-Legierungen
- Hauptsächlich zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen mit max. 5% Mg
- Zum Anodisieren geeignet

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<0.4	<0.4	<0.1	<0.5 - 1	<4.3 - 5.2
Cr	Zn	Ti	Al	Sonstige
<0.05 - <0.25	<0.25	<0.15	Rest	<0.15

#### • Anwendungsgebiete:

- Schiffbau, Offshore, Automobilindustrie, Schienenverkehr

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	2 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580012-20008</a>
Dornspule	S200	2 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580012-20010</a>
Dornspule	S200	2 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580012-20012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580012-30008</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580012-30010</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580012-30012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-580012-30016</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2 mm	-	<a href="#">097-580012-30020</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2.4 mm	-	<a href="#">097-580012-30024</a>

### SW ML 5754 AlMg3



<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AI 5754 (AlMg53) AWS A-5.10 - ER 5754
<b>Werkstoffnummer</b>	3.3536
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥190 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	20 %
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMgMn   AlMg1   AlMg2,7Mn   AlMg3   AlMg3,5   AlMgSi0,5   AlMgSi0,8   G-AlMg3Si



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (gegen Seewasser) und Festigkeit
- Hauptsächlich zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen mit max. 3% Mg
- Zum Anodisieren geeignet

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<0.4	<0.4	<0.1	<0.5	2.6 - 3.6
Cr	Ti	Zn	Al	Sonstige
<0.3	<0.15	<0.2	Rest	<0.15

#### • Anwendungsgebiete:

- Schiffbau, Anlagenbau, Konstruktionen

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	2 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580013-20008</a>
Dornspule	S200	2 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580013-20010</a>
Dornspule	S200	2 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580013-20012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580013-30008</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580013-30010</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580013-30012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-580013-30016</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2 mm	-	<a href="#">097-580013-30020</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2.4 mm	-	<a href="#">097-580013-30024</a>

### SW ML4047 AISi12

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S Al 4047 (AISi12 (A)) AWS A-5.10 - ER 4047
<b>Werkstoffnummer</b>	3.2585
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥130 N/mm <sup>2</sup>
<b>Dehnung, A5</b>	5 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	G-AISi10Mg   G-AISi11   G-AISi12(Cu)   G-AISi7Mg   G-AISi6Cu4   AlMgSi0,8   AlMgSi1



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Al	Sonstige
11 - 13	<0.8	<0.3	<0.15	<0.1	<0.2	<Rest	0.15

- MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium
- Mehrfach geschält
- Hohe Korrosionsbeständigkeit, geringer Verzug
- Unempfindlich gegen Heißrisse
- Sehr gute Anfließ- und Benetzungseigenschaften
- Helle und nahezu schmutzfreie Schweißnähte
- Geeignet zum Schweißen und Löten von Al-Legierungen und Al-Gusslegierungen mit bis zu 12% Si-Gehalt
- Nicht geeignet für das Anodisieren

#### • Anwendungsgebiete:

- Löten von Blechen und stranggepressten Profilen aus gegossenen Werkstücken

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	7 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580016-30008</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580016-30010</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580016-30012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-580016-30016</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2 mm	-	<a href="#">097-580016-30020</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2.4 mm	-	<a href="#">097-580016-30024</a>

### SW ML 4043 AISi5

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AI 4043 (AISi5(A)) AWS A-5.10 - ER 4043
<b>Werkstoffnummer</b>	3.2245
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥130 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥5 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DB / TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMgSi0,5   AlMgSi0,8   AlMgSi1   AlZnMg   AlCuMg



- MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Unempfindlich gegen Heißrisse
- Sehr gute Anfließ- und Benetzungseigenschaften
- Helle und nahezu schmutzfreie Schweißnähte
- Nicht geeignet für das Anodisieren

**• Anwendungsgebiete:**

- Fahrräder, Lastwagen, Anhänger und Aluminium-Konstruktionen

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<4.5 - 6	<0.8	<0.3	<0.05	<0.05
Zn	Ti	Al	Sonstige	
<0.1	<0.2	Rest	<0.15	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	2 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580015-20008</a>
Dornspule	S200	2 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580015-20010</a>
Dornspule	S200	2 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580015-20012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580015-30008</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580015-30010</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580015-30012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-580015-30016</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2 mm	-	<a href="#">097-580015-30020</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2.4 mm	-	<a href="#">097-580015-30024</a>
Fass	F100	100 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580015-10012</a>

### SW ML 5356 AlMg5Cr

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 5356 (AlMg5Cr) AWS A-5.10 - ER 5356
<b>Werkstoffnummer</b>	3.3556
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥240 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	17 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DNV-GL / ABS / DB / TÜV / Bureau Veritas
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMg5   AlMg3   AlZnMg1   AlZnMgCu0,5   AlMgSi0,7   AlMg1SiCu   G-AlMg10   G-AlMg3Si   G-AlMg5Si



- MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium
- Mehrfach geschält
- Hohe Festigkeit und eine wesentlich verbesserte Seewasserbeständigkeit
- Hauptsächlich zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen mit max. 5% Mg
- Zum Anodisieren geeignet
- Bei >65°C nicht beständig gegen Spannungsrisskorrosion

- **Anwendungsgebiete:**
  - Schiffbau, Offshore, Automobilindustrie, Schienenverkehr

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<0.25	<0.4	<0.1	<0.05 - 0.2	<4.5 - 5.5
Cr	Zn	Ti	Al	Sonstige
<0.05 - 0.2	<0.1	0.06 - 0.2	Rest	<0.015

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	2 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580011-20008</a>
Dornspule	S200	2 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580011-20010</a>
Dornspule	S200	2 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580011-20012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-580011-30008</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1 mm	-	<a href="#">097-580011-30010</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-580011-30012</a>
Korbspule	BS300	7 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-580011-30016</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2 mm	-	<a href="#">097-580011-30020</a>
Korbspule	BS300	7 kg	2.4 mm	-	<a href="#">097-580011-30024</a>



### SW CuSi3

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 24373 - CuSi3Mn (Cu 6560) AWS A-5.7 - ER CuSi-A
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	350 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 60 J
<b>Härte</b>	80 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	CuSi2Mn   CuSi3Mn   CuZn5   CuZn10   CuZn15



- Massivdrahtelektrode aus Cu-Si-Legierung
- Lagengespult
- Sehr gute Fließigenschaften
- Zum Verbindungsschweißen, Löten und Auftragschweißen geeignet
- Ideal zum MIG-Löten von verzinkten, dünnen Blechen

**Anwendungsgebiete:**

- Verzinkte Karosseriebleche, Heizungsbau, Lüftungsbau
- Auftragungen auf un- und niedriglegierte Stähle, sowie auf Gusseisen

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

Si	Mn	Cu	Sonstige
2.8 - 2.95	0.75 - 0.95	Rest	max. 0.5

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-003485-20008</a>
Dornspule	S200	5 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003485-20010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-003485-30008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003485-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003485-30012</a>
Fass	F200	200 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003485-20110</a>

### SW CuAl8

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 24373 - CuAl7 (Cu 6100) AWS A-5.7 - ER CuAl-A1
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	430 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 100 J
<b>Härte</b>	100 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	CuAl5   CuAl8   CuAl9   CuZn20Al



- Massivdrahtelektrode aus Cu-Al-Legierung
- Das Schweißgut ist korrosionsbeständig, meerwasserbeständig und verschleißfest
- Zum Verbindungsschweißen, Löten und Auftragschweißen geeignet
- Hervorragend zum MSG-Löten verzinkter und aluminierter Dünobleche geeignet
- Auftragschweißungen auf un- und niedriglegierten Stählen, sowie auf Gusseisen
- Verbindungsschweißen von Cu-Werkstoffen und diversen Stahlblechen

**• Anwendungsgebiete:**

- Fahrzeug-/Karosseriebau, Klima- und Lüftungsanlagenbau, sowie Containerbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Al	Mn	Ni	Cu	Sonstige
7.5 - 8	0.1 - 0.3	0.1 - 0.5	Rest	max. 0.5

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	0.8 mm	-	<a href="#">097-003486-30008</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1 mm	-	<a href="#">097-003486-30010</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003486-30012</a>

### SW CuSn1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 24373 - CuSn1 (Cu 1898) AWS A-5.7 - ER Cu
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	220 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	30 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 75 J
<b>Härte</b>	60 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	OF-Cu   SE-Cu   SW-Cu   SF-Cu   CuZn0,5



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Massivdrahtelektrode aus Kupfer-Zinn-Legierung
- Das Schweißgut ist korrosionsbeständig, meerwasserbeständig und verschleißfest
- Porenfreie Schweißnähte
- Sehr gute Schweißigenschaften
- Geeignet für hochbeanspruchte Schweißverbindungen an sauerstofffreiem Kupfer / Cu-Werkstoffen
- Für Verbindungs- und Auftragschweißungen an reinem Kupfer und Cu-Legierungen
- **Anwendungsgebiete:**
  - Fahrzeug-/Karosseriebau, Klima- und Lüftungsanlagenbau, sowie Containerbau

Sn	Mn	Si	P	Cu	Sonstige
0.75 - 0.9	0.15 - 0.3	0.15 - 0.25	0.005 - 0.02	Rest	max. 0.5

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003559-30012</a>
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-003559-30016</a>

EWM-Bezeichnung	Werkstoffnummer	DIN EN ISO	AWS	Zulassungen	Seite
<b>unlegiert</b>					
SC-70 Zn		T3T Z M M21 1	E70C-GS		59
FCW 71T Selfshield			E 71T-11		60
FCW 71T Rutil Black		T 46 3 P C1/M21 1 H5	E71T-9C/9M H4(H8)	CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR	61
FCW 70-M		T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5	E70C-3C / E70C-6M	CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR	62
<b>niedriglegiert</b>					
FCW MEGAFIL 825 R			E81T1-A1M H4	auf Anfrage	63
FCW 111T NiMoCr			E111T1-M21A4-G-H4	auf Anfrage	64
FCW MEGAFIL 742M			E110C-K4 H4	auf Anfrage	65
<b>hochlegiert</b>					
FCW 308 Rutile	1.4316	T 19 9 L R C1/M21 3	E 308LT0-1/4	auf Anfrage	66
FCW 316 Rutile	1.4430	T 19 12 3 L R C1/M21 3	E 316LT0-1/4	auf Anfrage	67
FCW 316 METAL	1.4430	T 19 12 3 L M M12 1	EC 316L	auf Anfrage	68
<b>Hartauftrag</b>					
FCW Hard 52 G					69
FCW DURMAT FD 665					70
FCW STELLOY 21-G			ERCCoCr-E		71

### SC-70 Zn

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 17632-A - T3T Z M M21 1 AWS A-5.18 - E70C-GS
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	M20-M21
<b>Streckgrenze</b>	>355 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	>490 MPa



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Speziell entwickelter Metallpulver-Fülldraht zum Schweißen verzinkter Bleche (ca. 0,8 - 4,0 mm)
- Geeignet für Einlagenschweißungen auf verzinkten Stahlblechen
- Geringer Nacharbeitsaufwand durch sehr niedrige Spritzerneigung und einfache Säuberung der Schweißnaht
- Stabiler Lichtbogen im unteren Strombereich
- Geringe Spritzerneigung auch im Kurzlichtbogenbereich
- Breiter Lichtbogen kompensiert Ungenauigkeiten bei der Nahtvorbereitung
- Geeignet für Pulsschweißverfahren

C	Si	Mn	P	S	Al
0.45	0.37	1.15	0.008	0.003	2.05

- **Anwendungsgebiete:**

- Allgemeiner Metall- und Blechbau
- Automobil- und Fahrzeugindustrie
- Klimaanlage- und Lüftungsbau
- Schiffbau

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	BS 300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-145495-30012</a>

### FCW 71T Selfshield

<b>Normen</b>	EN ISO 17632-A - T 42 Z Z Z N 1 AWS A-5.20 - E 71T-11
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	--
<b>Streckgrenze</b>	510 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	580 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	21 %
<b>Grundwerkstoffe</b>	S185 - P275JR   S355J0 - S335   P255N - P355N   P235GH   P265GH   P310GH   P295Gh   S460N   S460M



- Unlegierte, selbstschützende Fülldrahtelektrode
- Kein Schutzgas erforderlich
- Blank, lagengespult
- Sehr hohe Lichtbogenstabilität, einfache Handhabung
- In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar
- Einlagiges und mehrlagiges Schweißen
- Sehr leicht lösende Schlacke
- Geringe Spritzerbildung

• **Anwendungsgebiete:**

- Verzinkte und unverzinkte Baustähle

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	P	S	Al
0.18	0.34	0.5	0.012	0.006	1.35

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	2 kg	0.9 mm	-	<a href="#">097-003455-20209</a>
Dornspule	S200	5 kg	0.9 mm	-	<a href="#">097-003455-20009</a>
Dornspule	S200	5 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003455-20012</a>
Dornspule	S300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003455-30012</a>
Dornspule	S300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-003455-30016</a>

### FCW 71T Rutil Black

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 P C1/M21 1 H5 AWS A 5.36 - E71T-9C/9M H4(H8)
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21 C1
<b>Streckgrenze</b>	575 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	630 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	28 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-20 °C: ≥ 105 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR
<b>Grundwerkstoffe</b>	Werkstoffgruppen 1.1   1.2   1.3   2.1   3.1



- Unlegierte, rutil Fülldrahtelektrode
- Blank, lagengespult
- Ruhiger Lichtbogen
- In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar
- Schnell erstarrende Schlacke
- Leicht entfernbare Schlacke
- Geringe Rauchentwicklung und Spritzerbildung
- Geringer H<sub>2</sub>-Gehalt und gute Rissbeständigkeit
- Unempfindlich gegen nicht optimierte Oberflächen

• **Anwendungsgebiete:**

- Schiff-, Stahl-, Brücken- und Fahrzeugbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	P	S
0.04	0.6	1.35	0.01	0.006

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005265-20012</a>
Dornspule	S200	5 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005265-20016</a>
Dornspule	S300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005265-30012</a>
Dornspule	S300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005265-30016</a>

### FCW 70-M

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5 AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21 C1
<b>Streckgrenze</b>	540 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	610 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	26.4 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-30 °C: 70 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR
<b>Grundwerkstoffe</b>	Werkstoffgruppen 1.1   1.2   1.3   2.1   3.1



- Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode
- Blank, lagengespult
- Ruhiger Lichtbogen
- In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar
- Geeignet zum Mehrlagenschweißen ohne Schlackenentfernung
- Hervorragende Spaltüberbrückung und Flankenerfassung
- Geringe Rauchentwicklung und Spritzerbildung
- Kerbfreie Nahtübergänge
- Erhöhte Produktivität durch hohe Ausbringung und Abschmelzleistung

• **Anwendungsgebiete:**

- Schiff-, Maschinen-, Brücken- und Stahlbau sowie automatisiertes Roboterschweißen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Si	Mn	P	S
	0.06	0.55	1.55	0.01	0.009

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Dornspule	S200	5 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005267-20012</a>
Dornspule	S200	5 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005267-20016</a>
Dornspule	S300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-005267-30012</a>
Dornspule	S300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-005267-30016</a>



### FCW MEGAFIL 825 R

<b>Normen</b>	EN ISO 17634-A - T MoI P M21 1 H5 AWS A-5.29 - E81T1-A1M H4 AWS A5.36 - E81T1-M21PY-A1-H4
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	520 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	23 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 80 J
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	P235GH - P355GH   16Mo3   P235T1/P235T2 - P460NL2   L210 - L445MB   S255 - S460



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Niedriglegierte, rutil Fülldrahtelektrode mit schnell erstarrender Schlacke
- Stabiler und spritzerarmer Lichtbogen
- In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar
- Einlagiges und mehrlagiges Schweißen
- Leichte Modellierfähigkeit und Schlackelöslichkeit
- Sehr rissicheres Schweißgut
- Zähigkeit bis -60 °C
- Extrem niedriger, diffusibler H<sub>2</sub>-Gehalt in Schweißgut

C	Si	Mn	Mo	S	P
0.07	0.5	1.1	0.5	0.015	0.015

#### • Anwendungsgebiete:

- Stahl- und Behälterbau, sowie Rohrleitungs-, Schiff- und Maschinenbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	16 kg	1.2 mm	-	097-103603-30012

### FCW 111T NiMoCr

<b>Normen</b>	EN ISO 18276-A - T 69 6 Z P M21 1 H5 AWS A5.36 - E111T1-M21A4-G-H4
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	750 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	820 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	18 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-20 °C: 110 J -40 °C: 80 J -60 °C: 55 J
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	S620 – S690   A106   A600   P620GH – P690GH bis A517   A537   A625   P620T1/T2 - P690NL2 bis A625   S620 – S629QL1 bis A625   X70 – X100 / HY100



- Niedriglegierte, rutile Fülldrahtelektrode
- Verkupfert, lagengespult
- Ruhiger Lichtbogen
- In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar
- Leichte Modellierfähigkeit und Schlackelöslichkeit
- Rissicheres Schweißgut auch in Zwangslagen
- Hervorragende Spaltüberbrückung und Flankenerfassung
- Geringe Rauchentwicklung und Spritzerbildung
- Zum Verbinden von Feinkornbaustählen bis 690 MPa Streckgrenze
- Zähigkeit bis -60 °C
- Extrem niedriger, diffusibler H<sub>2</sub>-Gehalt in Schweißgut

• **Anwendungsgebiete:**

- Stahlbau, Rohrleitungsbau, Schiffbau, Offshore

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Mo	Ni	P	S
0.08	0.5	1.7	0.15	2	0.015	0.015

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	16 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003630-30012</a>

### FCW MEGAFIL 742M



<b>Normen</b>	EN ISO 18276-A - T 69 6 Mn2NiCrMo M M21 1 H5 AWS A-5.28 - E110C-K4 H4 AWS A5.36 - E111T15-M21A8-K4-H4
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Streckgrenze</b>	750 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	820 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-40 °C: 120 J -60 °C: 90 J
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	S620 - S690   A 106   A 600   P620GH - P690GH bis A517   A537   A625   P620T1/T2 - P690NL2 bis A 625   S620 - S690QL1 bis A 625   X70 - X100 / HY100

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Mo	Ni	P	S	Cr
0.05	0.4	1.6	0.5	2.2	0.015	0.015	0.5

- Niedriglegierte, Metallpulver-Fülldrahtelektrode
- Ruhiger, stabiler, spritzerarmer Lichtbogen
- In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar
- Einlagiges und mehrlagiges Schweißen
- Rissicheres Schweißgut
- Gute Wiederzündeigenschaften
- Hervorragende Spaltüberbrückung
- Keine Schlackebildung
- Zähigkeit bis -60 °C
- Extrem niedriger, diffusibler H<sub>2</sub>-Gehalt in Schweißgut

#### • Anwendungsgebiete:

- Stahlbau, Rohrleitungsbau, Schiffbau, Offshore

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS 300	16 kg	1.2 mm	-	097-004914-30012

### FCW 308 Rutile

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 17633-A - T 19 9 L R C1/M21 3 AWS A-5.22 - E 308LT0-1/4
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4316
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M21
<b>Streckgrenze</b>	410 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	570 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-20 °C: 45 J
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	18%-Cr-10%-Ni-Stähle wie 304L oder EN 1.4307



- Hochlegierte, rutile Fülldrahtelektrode mit langsam erstarrender Schlacke
- Stabiler und spritzerarmer Lichtbogen
- Hohe Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion
- Hauptsächlich für PA-, PB- und PC-Schweißpositionen
- Glänzende, glatte Nahtoberflächen
- Selbstlösende Schlacke
- Zum Schweißen nichtrostender Cr-Ni-Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt

• **Anwendungsgebiete:**

- Chemie-, Textil- und Pharmaindustrie

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	P	S
0.02	0.6	1.6	0.02	0.005
Ni	Cr	FS	FN	FNW
10.1	19.7	8.9	12.4	10.8

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	097-063561-30012

### FCW 316 Rutile

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 17633-A - T 19 12 3 L R C1/M21 3 AWS A-5.22 - E 316LT0-1/4
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4430
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	C1 M21
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	570 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	39 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-20 °C: 44 J
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	18%Cr-12%Ni-2.5%Mo-Stähle wie 316L oder EN 1.4435



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierte, rutile Fülldrahtelektrode mit langsam erstarrender Schlacke
- Stabiler und spritzerarmer Lichtbogen
- Hohe Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion
- Das Molybdän verbessert die Lochfraßkorrosion und Kriechbeständigkeit
- Hauptsächlich für PA-, PB- und PC-Schweißpositionen
- Glänzende, glatte Nahtoberflächen
- Selbstlösende Schlacke
- Für nichtrostende Cr-Ni-Mo Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt

C	Si	Mn	P	S	Ni
0.03	0.6	1.6	0.02	0.006	12.2
Cr	Mo	FS	FN	FNW	
18.7	2.8	7.7	12.8	9.7	

#### • Anwendungsgebiete:

- Chemie-, Textil- und Pharmaindustrie

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-003457-30012</a>



### FCW 316 METAL

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 17633-A - T 19 12 3 L M M12 1 AWS A-5.9 - EC 316L
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4430
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / Zwangslagen mit Impulslichtbogen möglich
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M12 M13
	I1 Z
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	610 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-60 °C: 40 J
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	1. 4401   1.4404   1.4406   1.4571   1.4583

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierte, Metallpulver-Fülldrahtelektrode
- Stabiler und spritzerarmer Lichtbogen
- Besonders für das Schweißen in Wannenlänge geeignet, durch Verwendung eines Impulslichtbogens sind auch Zwangslagen (außer PG) möglich
- Sehr gute Nahtflankenbenetzung, gute Röntgensicherheit
- Glänzende, glatte Nahtoberflächen
- Zum Schweißen von stabilisierten und nicht stabilisierten Cr-Ni-Stählen

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	S	P
0.02	0.6	1.4	19.5	2.8	12	0.008	0.02

- **Anwendungsgebiete:**

- Chemie-, Textil- und Pharmaindustrie

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	B300	15 kg	1.2 mm	-	097-003631-30012

### FCW Hard 52 G

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - T Z Fe 16 DIN 8555 - MF10-GF-50-G
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	M21
<b>Härte</b>	52 HRC



- C-, Cr-, Si-, Mn-legierter Fülldraht
- Geringe Spritzer- und Rauchbildung
- Für Panzerungen, die stark schmirgelnden Verschleiß bei mittlerer Schlagbeanspruchung ausgesetzt sind
- Das Schweißgut ist rostbeständig und durch Schleifen bearbeitbar

• **Anwendungsgebiete:**

- Müll- und Recycling-Industrie, Förderschnecken, Brecherwalzen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr
3	1.8	1.8	15

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS 300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-003732-30016</a>
Korbspule	BS 300	15 kg	2 mm	-	<a href="#">097-003732-30020</a>

### FCW DURMAT FD 665

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - -
<b>Schweißpositionen</b>	PA / leicht steigend, leicht fallend
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Härte</b>	56 - 61 HRC



- Fülldraht auf Eisenbasis
- Gute Zähigkeit und Unempfindlichkeit gegen Stoßbelastung
- Gute Rissbeständigkeit bei angepassten Schweißparametern
- Für halb- und vollautomatische Auftragungen geeignet

• **Anwendungsgebiete:**

- Auftragungen auf Werkzeugen die Abrieb- und Stoßbelastungen ausgesetzt sind

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	Cr	Mo	Ti	Fe
<5	<3	<3	<10	<5	<10	Rest

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	1.6 mm	-	<a href="#">097-325049-30016</a>



### FCW STELLOY 21-G

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - T Co1 AWS A-5.21 - ERCCoCr-E
<b>Schweißpositionen</b>	PA / leicht steigend, leicht fallend
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Schutzgas</b>	I1 M13
<b>Härte</b>	33 - 47 HRC



- Fülldraht auf Kobaltbasis
- Verschweißbar mittels Schutzgas
- Sehr gute Beständigkeit gegen Korrosion, Reibverschleiß und Schlagbeanspruchung
- Gute Zähigkeit und Unempfindlichkeit gegen thermische Schocks sowie Wechselbeanspruchung
- Weniger rissempfindlich als andere Co-Legierungen

• **Anwendungsgebiete:**

- Auftragungen auf Bauteilen, die einer Kombination aus Schlagbeanspruchung, Abrasion, hohem Druck und Korrosion bei Temperaturen bis zu 900°C ausgesetzt sind, wie z.B. Ventilsitze und Führungen für große Wasser- oder Hochdruckarmaturen, Schmiedehammer, Pumpenwellen, etc.

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Fe	Co
0.25	1	1	28.5	3	5.5	4	Rest

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korbspule	BS300	15 kg	1.2 mm	-	<a href="#">097-004943-30012</a>

EWM-Bezeichnung	Werkstoffnummer	DIN EN ISO	AWS	Zulassungen	Seite
<b>unlegiert</b>					
TR 70S G2	1.5112	W 42 4 2Si	ER 70S-3	CE	73
TR 70S G3	1.5125	W 46 5 3Si1	ER 70S-6	CE / TÜV / DB	74
TR 70S G4	1.5130	W 50 5 4Si1	ER 70S-6	CE	75
<b>niedriglegiert</b>					
TR 80S Mo	1.5424	W MoSi	ER 70S-A1 (ER 80S-G)	CE / TÜV / DB	76
TR 80S CrMo1	1.7339	W CrMo1Si	ER 80S-G	CE / TÜV / DB	77
TR 90S CrMo2	1.7384	W CrMo2Si	ER 90S-G		78
TR CrMo5	1.7373	W CrMo5 Si	ER 80S-B6		79
TR 80S Ni1		W 46 6 3Ni1	ER 80S-Ni1		80
<b>hochlegiert</b>					
TR 307 Si XQ	1.4370	W 18 8 Mn	ER 307 Si	CE	81
TR 308 LSi XQ	1.4316	W 19 9 L Si	ER 308 L Si	CE / TÜV / DB	82
TR 309 L Si XQ	1.4332	W 23 12 L Si	ER 309 L Si	CE / TÜV	83
TR 309 H	1.4829	W 22 12 H	ER 309 Si		84
TR 310 XQ	1.4842	G 25 20	ER 310		85
TR 312 XQ	1.4337	W 29 9	ER 312		86
TR 316 LSi XQ	1.4430	W 19 12 3 LSi	ER 316 LSi	CE / TÜV / DB	87
TR 318 Si	1.4576	W 19 12 3 Nb Si	ER 318 Si	CE / TÜV / DB	88
TR 347 XQ	1.4551	W 19 9 Nb	ER 347		89
TR 2209 Duplex XQ		W22 9 3 NL	ER 2209	CE / TÜV	90
TR 2594 Super Duplex XQ		W 25 9 4 N L	ER 2594	auf Anfrage	91
<b>Werkzeugstähle</b>					
TR Tool 45 T	1.2567				92
TR Tool 55 T					93
<b>Hartauftrag</b>					
TR Stelloy 21			ERCCoCr-E		94
TR Corolit T 21			ER CoCr E		95
<b>Nickel-Basis</b>					
TR NiCr82	2.4806	Ni 6082 – NiCr20Mn3Nb	ER NiCr 3		96
TR 625	2.4831	Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb	ER NiCrMo3	TÜV	97
<b>Aluminium</b>					
TR ML 1450 Al99,5Ti	3.0805	S AL 1450 (Al99,5Ti)	ER 1450	auf Anfrage	98
TR ML 3103 AlMn1	3.0516	S AL 3103 (AlMn1)	ER 3103	auf Anfrage	99
TR ML 4043 AlSi5	3.2245	S Al 4043 (AlSi5(A))	ER 4043	CE / DB / TÜV	100
TR ML 4047 AlSi12	3.2585	S AL 4047A (AlSi12(A))	ER 4047	CE / DB	101
TR ML 5087	3.3546	S AL 5087 (AlMg4,5MnZr)	ER 5087	CE / DNV-GL / ABS / DB / TÜV / Bureau Veritas	102
TR ML 5183 AlMg4,5Mn0,7	3.3548	S AL 5183 (AlMg4,5Mn0,7)	ER 5183	CE / DNV-GL / ABS / LR / DB / TÜV / KR (Korean Register) / BWB / Bureau Veritas	103
TR ML 5356 AlMg5Cr	3.3556	S AL 5356 (AlMg5Cr)	ER 5356	CE / DNV-GL / ABS / DB / TÜV / Bureau Veritas	104
TR ML 5754 AlMg3	3.3536	S Al 5754 (AlMg3)	ER 5754	auf Anfrage	105
<b>Kupferbasis</b>					
TR CuSi3		CuSi3Mn (Cu 6560)	ER CuSi-A		106
TR CuSn1		CuSn1 (Cu 1898)	ER Cu		107
TR CuSn6		S Cu 5180A (CuSn6P)	ER CuSn-A		108
TR CuAl8		CuAl7 (Cu 6100)	ER CuAl-A1		109

### TR 70S G2

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 636-A - W 42 4 2Si AWS A-5.18 - ER 70S-3
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5112
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥420 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥510 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -46 °C: ≥ 200 J
<b>Zulassungen</b>	CE
<b>Grundwerkstoffe</b>	S185 - E360   S235JR - S355JR   S235J0 - S355J0   S235J2 - S355J2   S275N - S420N   S275M - S420M   P235GH - P355GH   P275N - P355N   P355M - P420M   P355Q ASTM: A36   A106 grades A/B/C   A139   A210 grades A1/C   A214   A216 grades WCA/WCB/WCC   A234 grade WPB   A334 API: 5L grades X42-X60



- Unlegierter WIG-Schweißstab
- Verkupfert und gestempelt
- Hohe chemische Reinheit
- Für Einlagen- und Mehrlagenschweißungen
- Zähflüssiges Schmelzbad – gute Beherrschbarkeit
- Schweißen von Stählen mit einer Streckgrenze von 420 MPa

**Anwendungsgebiete:**

- Schiff-, Druckbehälter-, und Kesselbau

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

C	Si	Mn
0.09	0.6	1.15

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003580-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003580-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003580-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3 mm	1000 mm	<a href="#">097-003580-10030</a>

### TR 70S G3

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 636-A - W 46 5 3Si1 AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5125
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥460 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	S185 - E360   S235JR - S355JR   S235J0 - S355J0   S235J2 - S355J2   S275N - S420N   S275NL - S420NL   S275M - S420M   S275ML - S420ML   P275N - P355N   P275NL1 - P355NL1   P275NL2 - P355NL2   P355M - P420M   P355ML2 - P420ML2   P355Q   P355QL1 ASTM: A36   A106 grades A/B/C   A139   A210 grades A1/C   A214   A216 grades WCA/WCB/WCC   A234 grade WPB   A334 API: 5L grades X42-X60



- Unlegierter WIG-Schweißstab
- Verkupfert und gestempelt
- Hohe chemische Reinheit
- Für Einlagen- und Mehrlagenschweißungen
- Zähflüssiges Schmelzbad – gute Beherrschbarkeit
- Gute Benetzungseigenschaften, flache Nahtoberfläche
- Sehr stabiler Lichtbogen bei hohen Schweißströmen
- Schweißen von Stählen mit einer Streckgrenze von 460 MPa

#### • Anwendungsgebiete:

- Schiff-, Druckbehälter-, und Kesselbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Si	Mn
	0.09	0.87	1.47

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-003489-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003489-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003489-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003489-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3 mm	1000 mm	<a href="#">097-003489-10030</a>
Paket	Paket	5 kg	5 mm	1000 mm	<a href="#">097-003489-10050</a>

### TR 70S G4

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 636-A - W 50 5 4Si1 AWS A-5.18 - ER 70S-6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5130
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥500 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥18 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -50 °C: ≥ 80 J



<b>Zulassungen</b>	CE
<b>Grundwerkstoffe</b>	S185 - E360   S235JR - S355JR   S235J0 - S450J0   S235J2 - S355J2   S275N - S460N   S275M - S460M   S460Q   S460QL   P275N - P460N   P275NL1 - P460NL1   P355M - P460M   P355ML1 - P460ML1   P355Q - P460Q   P355QL1 - P460QL1

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Si	Mn
	0.09	0.95	1.67

- Unlegierter WIG-Schweißstab
- Verkupfert und gestempelt
- Hohe chemische Reinheit
- Für Einlagen- und Mehrlagenschweißungen
- Geeignet zum Schweißen von Walzzunder und leicht rostigen Metalloberflächen durch mehrfache Desoxidierung
- Zähflüssiges Schmelzbad – gute Beherrschbarkeit
- Gute Benetzungseigenschaften, flache Nahtoberfläche
- Sehr stabiler Lichtbogen bei hohen Schweißströmen
- Schweißen von Stählen mit einer Streckgrenze von 460 MPa

- **Anwendungsgebiete:**
  - Schiff-, Druckbehälter-, und Kesselbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003574-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003574-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003574-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3 mm	1000 mm	<a href="#">097-003574-10030</a>

### TR 80S Mo

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 21952-A - W MoSi DIN EN ISO 636-A - W 46 4 2Mo AWS A-5.28 - ER 70S-A1 (ER 80S-G)
<b>Werkstoffnummer</b>	1.5424
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥460 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 60 J -40 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	Ähnlich legierte warmfeste Stähle und Stahlguss S355   P235G1TH - P255G1TH   P310GH   L320   L360NB - L415NB   16Mo3 ASTM: A182/A336 grade F1   A204 grades A/B/C   A209/A250 grade T1   A217 grade WC1   A335 grade P1   A352 grade LC



- Niedriglegierter WIG-Schweißstab
- Verkupfert und gestempelt
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Überwiegend zum Schweißen von warmfesten 0,5% Mo-Stählen
- Für Betriebstemperaturen bis max. 500 °C

- **Anwendungsgebiete:**
  - Kessel-, Behälter- und Druckbehälter, sowie Pipelinebau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Mo
0.1	0.6	1.15	0.52

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003487-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003487-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003487-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3 mm	1000 mm	<a href="#">097-003487-10030</a>

### TR 80S CrMo1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 21952-A - W CrMo1Si AWS A-5.28 - ER 80S-G
<b>Werkstoffnummer</b>	1.7339
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥355 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥510 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -40 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	13CrMo 4-4   13CrMo 4-5   16CrMo 4-4   G-17CrMo 5-5 ASTM: A182 grades F11/F12   A199/A200 grade T11   A217 grades WC6/WC11   A234 grades WP11/WP12   A335 grades P11/P12   A387 grades 11/12



- Niedriglegierter WIG-Schweißstab
- Verkupfert und gestempelt
- Hohe chemische Reinheit
- Zum Schweißen von warmfesten, ferritischen 1,25 % Cr - 0,5% Mo-Stählen
- Für Betriebstemperaturen bis max. 550 °C
- Niedriger Bruscato-Faktor (X<10ppm) = Unempfindlich gegen Anlassversprödung oder 500°C-Versprödung

• **Anwendungsgebiete:**

- Druckleitungs-, Turbinen- und Kesselbau, sowie für die chemische und petrochemische Industrie

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0.1	0.6	1	1.2	0.52

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003500-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003500-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003500-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3 mm	1000 mm	<a href="#">097-003500-10030</a>

### TR 90S CrMo2

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 21952-A - W CrMo2Si AWS A-5.28 - ER 90S-G
<b>Werkstoffnummer</b>	1.7384
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥400 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥520 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥18 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -40 °C: ≥ 47 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	10CrMo 9-10   G-17CrMo 9-10

ASTM: A182 grade F22 | A199/A200 grades T21/T22 | A213 grade T22 | A217 grade WC9 | A234 grade WP22 | A335 grade P22 | A387 grades 21/22

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0.08	0.6	0.92	2.45	1

- Niedriglegierter WIG-Schweißstab, warmfest
- Verkupfert und gestempelt
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Für Betriebstemperaturen bis max. 600°C
- Niedriger Bruscato-Faktor (X<10ppm) = Unempfindlich gegen Anlassversprödung oder 500°C-Versprödung
- Zum Schweißen von warmfesten, ferritischen 2,25% Cr - 1% Mo-Stählen

#### • Anwendungsgebiete:

- Kraftwerks-, Turbinen-, Kessel- und Druckleitungsbau, sowie für Chemie und Petrochemie



Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003541-10024</a>



### TR CrMo5

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 21952-A - W CrMo5 Si AWS A-5.28 - ER 80S-B6
<b>Werkstoffnummer</b>	1.7373
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥450 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥550 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥18 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	ASTM: A182/A336 F5   A199/A213 T5   A217 C5   A234 WP5   A335 P5   A387 5 X12CrMo5   GX12CrMo5



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Niedriglegierter WIG-Schweißstab, warmfest
- Verkupfert und gestempelt
- Für artgleiche 5% Cr - 0,5% Mo-legierte, warmfeste, ferritische Stähle
- Für Betriebstemperaturen bis max. 600°C

	C	Si	Mn	Mo	Cr
	0.08	0.35	0.55	0.65	6


#### • Anwendungsgebiete:

- Chemie- und Petrochemie-Industrie, Wärmetauscher, Kessel-, Rohrleitungs- und Druckbehälterbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003585-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3 mm	1000 mm	<a href="#">097-003585-10032</a>

### TR 80S Ni1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 636-A - W 46 6 3Ni1 AWS A-5.28 - ER 80S-Ni1
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥470 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥550 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J -60 °C: 47 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	Nickellegierte, kaltzähe Stähle 11MnNi5-3   13MnNi6-3   S275NL - S460NL   S275ML - S460ML   P275NL2 - P460NL2   P355ML2 - P460ML2 ASTM: A333/A334 grades 1/6   A350 grades LF2/LF6   A352 grades LCB API: 5L X65



- Niedriglegierter WIG-Schweißstab, kaltzäh
- Verkupfert und gestempelt
- Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit
- Zähflüssiges Schmelzbad – gute Beherrschbarkeit
- Zum Schweißen kaltzäher Stähle
- Tieftemperaturanforderungen bis zu -60 °C

- **Anwendungsgebiete:**
  - Öl- und Gasindustrie, Offshore-Bereich und Stahlbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Si	Mn	Ni
	0.09	0.5	1.05	0.9

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003618-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003618-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3 mm	1000 mm	<a href="#">097-003618-10030</a>

### TR 307 Si XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 18 8 Mn AWS A-5.9 - ER 307 Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4370
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 120 J
<b>Zulassungen</b>	CE
<b>Härte</b>	190 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	Plattierungen, Pufferlagen für Hartauftragungen, hoch C-haltige und schwer schweißbare Stähle, Manganhartstahl (z.B. 1.3401)
	Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen)



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Mo
	max. 0.12	5 - 8	0.65 - 1	17 - 20	7.5 - 9	max. 0.03	max. 0.03	max. 0.3

- Hochlegierter WIG-Schweißstab, warmfest
- Gestempelt
- Geeignet für Mischverbindungen und Pufferlagen
- Zum Schweißen von hitzebeständigen Cr- und CrNi-Stählen, sowie von Mn-haltigen, austenitischen, nichtrostenden Stählen
- Zunderbeständig bis ca. 850 °C
- Kaltverfestigend

#### • Anwendungsgebiete:

- Abgasanlagenbau (z.B. Abgassysteme), Federtechnik, Reparatur von Wellen

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-005371-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005371-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005371-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005371-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005371-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005371-10032</a>

### TR 308 LSi XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 19 9 L Si AWS A-5.9 - ER 308 L Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4316
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 120 J -196 °C: 50 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Härte</b>	190 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	304   304L 1.4301   1.4306



- Hochlegierter WIG-Schweißstab, nicht rostend
- Gestempelt
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline- und atmosphärische Korrosion
- Hervorragende Schweißigenschaften (besseres Nahtaussehen) durch höheren Si-Gehalt
- Zum Schweißen von stabilisierten und nicht stabilisierten CrNi-Stählen
- Für Betriebstemperaturen bis ca. +350 °C, kaltzäh bis -196 °C

• **Anwendungsgebiete:**

- Chemie- und Lebensmittelindustrie, sowie Rohrleitungs- und Kesselbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
max. 0.03	0.65 - 1	1 - 2.5	max. 0.03	max. 0.02	19.5 - 21	9 - 11	max. 0.3

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-005392-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005392-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005392-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005392-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005392-10032</a>

### TR 309 L Si XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 23 12 L Si AWS A-5.9 - ER 309 L Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4332
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	590 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 120 J -196 °C: 48 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV
<b>Härte</b>	178 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	Austenit-Ferrit-Verbindungen (Schwarz-Weiß), Plattierungen, korrosionsbeständige Auftragslagen auf unlegierte Baustähle, Pufferlagen



- Hochlegierter WIG-Schweißstab, nicht rostend
- Gestempelt
- Sehr gute Korrosions- und Zunderbeständigkeit
- Hervorragende Schweißigenschaften (besseres Nahtaussehen) durch höheren Si-Gehalt
- Das Schweißgut ist heißrissempfindlich
- Geeignet für Schwarz-/Weißverbindungen und Pufferlagen
- Hitze- und Zunderbeständig bis ca. +950 °C
- Für Betriebstemperaturen bis ca. +300 °C

• **Anwendungsgebiete:**

- Industrieöfen- und Kesselteile, Glühkammern, Wärmetauscher, Aufbereitungsanlagen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo
max. 0.03	1 - 2.5	0.65 - 1	max. 0.03	max. 0.02	23 - 25	12 - 14	max. 0.3

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-005420-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005420-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005420-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005420-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005420-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005420-10032</a>

### TR 309 H

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H AWS A-5.9 - ER 309 Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4829
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥25 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 130 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4828   1.4826   1.4833   1.4713   1.4724   1.4742   1.4710   1.4740   1.4829   1.4832   1.4878   1.4713



hochlegiert

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierter WIG-Schweißstab
- Durch hohen Deltaferritanteil nicht anfällig gegen Heißrissbildung
- Verbindungs- und Auftragschweißungen an hitzebeständigen CrSi-, CrAl- und CrNiSi-Stählen
- Für artgleiche hitze- und zunderbeständige Stähle
- Zunderbeständig bis 950°C

C	Si	Mn	Ni	Cr	Mo	Cu
0.08 - 0.12	0.65 - 1.2	1 - 2.5	12 - 14	22 - 24	≤0.5	≤0.5

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrieöfen- und Kesselteile

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-004879-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-004879-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-004879-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-004879-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-004879-10032</a>

### TR 310 XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - G 25 20 AWS A-5.9 - ER 310
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4842
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	590 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 150 J
<b>Härte</b>	175 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4710   1.4713   1.4726   1.4745   1.4823   1.4832   1.4837   1.4840   1.4841   1.4845   1.4846   1.4848   1.4849



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierter WIG-Schweißstab, hitzebeständig
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Zum Schweißen von hitzebeständigen Stählen
- Zunderbeständig bis 1150 °C
- Nicht heißbrissbeständig

C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Mo
0.08 - 0.15	1 - 2.5	0.3 - 0.65	25 - 27	20 - 22	max. 0.02	max. 0.03	max. 0.75

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrieöfen, Kesselbau, Wärmetauscher

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-005395-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005395-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005395-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005395-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005395-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005395-10032</a>

### TR 312 XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 29 9 AWS A-5.9 - ER 312
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4337
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	720 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	25 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 45 J
<b>Härte</b>	210 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	Schwer schweißbarer Stahl, Manganhartstahl, Federstahl, Werkzeugstahl Korrosionsbeständiger artähnlicher Stahl und Stahlguss (z.B. 1.4762, 1.4085)



hochlegiert

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochlegierter WIG-Schweißstab, warmfest
- Das Schweißgut weist ein ferritisch-austenitisches Gefüge auf
- Geeignet für Mischverbindungen und Pufferlagen
- Gute Zunderbeständigkeit
- Hohe Heißrissicherheit

C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Mo
max. 0.15	1 - 2.5	0.3 - 0.65	28 - 32	8 - 11	max. 0.03	max. 0.03	max. 0.3

- **Anwendungsgebiete:**
  - Offshore-Industrie

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-005403-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005403-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005403-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005403-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005403-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005403-10032</a>



### TR 316 LSi XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 19 12 3 LSi AWS A-5.9 - ER 316 LSi
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4430
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 110 J -196 °C: 40 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Härte</b>	190 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4401   1.4404   1.4406   1.4408   1.4429   1.4435   1.4436   1.4541   1.4550   1.4571   1.4580   1.4581   1.4583



- Hochlegierter WIG-Schweißstab, warmfest
- Gestempelt
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in sauren Medien und chlorhaltigen Lösungen
- Hervorragende Schweißigenschaften (besseres Nahtaussehen) durch höheren Si-Gehalt
- Zum Schweißen von artähnlichen, stabilisierten und nicht stabilisierten Austeniten
- Für Betriebstemperaturen bis + 400 °C, kaltzäh bis - 196 °C

#### • Anwendungsgebiete:

- Chemie- und Lebensmittelindustrie (Tanks, Rohre, Pumpen)

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Mo
max. 0.03	1 - 2.5	0.65 - 1	18 - 20	11 - 14	max. 0.02	max. 0.03	2 - 3

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-005373-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005373-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005373-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005373-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005373-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005373-10032</a>

### TR 318 Si

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 19 12 3 Nb Si AWS A-5.9 - ER 318 Si
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4576
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	620 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 135 J -196 °C: 40 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4401   1.4404   1.4408   1.4420   1.4435   1.4436   1.4571   1.4573   1.4580   1.4581   1.4583



- Hochlegierter WIG-Schweißstab, warmfest
- Gestempelt
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline und Lochfraßkorrosion
- Hervorragende Schweißseigenschaften (besseres Nahtaussehen) durch höheren Si-Gehalt
- Zum Schweißen von artähnlichen, stabilisierten Austeniten
- Für Betriebstemperaturen bis + 400 °C, kaltzäh bis - 196 °C

• **Anwendungsgebiete:**

- Für chemischen Apparate- und Behälterbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb
max. 0.08	1 - 2.5	0.65 - 1	18 - 20	11 - 14	2.5 - 3.5	>0.5	min.10 xC

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-003493-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003493-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003493-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003493-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003493-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003493-10032</a>

### TR 347 XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 19 9 Nb AWS A-5.9 - ER 347
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4551
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	610 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 110 J -196 °C: 30 J
<b>Härte</b>	190 BHN



- Hochlegierter WIG-Schweißstab, warmfest
- Gestempelt
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion
- Zum Schweißen von artähnlichen, stabilisierten Austeniten
- Hitze- und zunderbeständig bis ca. 700 °C
- Für Betriebstemperaturen bis + 400 °C, kaltzäh bis - 196 °C

- **Anwendungsgebiete:**
  - Chemieanlagenbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Cr	Ni	Mn	P	Mo	S
max. 0.08	0.65 - 1	19 - 21	9 - 11	1 - 2.5	max. 0.03	max. 0.3	max. 0.02

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-005379-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005379-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005379-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005379-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005379-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005379-10032</a>

### TR 2209 Duplex XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL AWS A-5.9 - ER 2209
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1 M13
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	800 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 120 J -80 °C: 40 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV
<b>Härte</b>	220 BHN
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4462   1.4417   1.4460   1.4362



- Hochlegierter WIG-Schweißstab
- Gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, auch in chloridhaltigen Medien
- Zum Verbinden von austenitisch-ferritischen nichtrostenden Stählen und allen anderen Lean-Duplex-Stählen
- Geeignet für Schwarz-/Weißverbindungen
- Einsatz im Temperaturbereich von -80°C bis ca. 300°C

- **Anwendungsgebiete:**

- Offshore- (z.B. Rohrleitungsbau), Zellstoff- und Papierindustrie

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Mo	Cr	Ni	S	P	N
max. 0.03	0.5 - 2	2.5 - 3.5	21.5 - 23.5	7.5 - 9.5	max. 0.02	max. 0.03	0.08 - 0.2

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1 mm	1000 mm	<a href="#">097-005381-10010</a>
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005381-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005381-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005381-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005381-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005381-10032</a>

### TR 2594 Super Duplex XQ

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14343-A - W 25 9 4 N L AWS A-5.9 - ER 2594
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	810 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-40 °C: 130 J
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	Austenitisch-ferritische Super Duplex-Stähle wie 1.4410



- Hochlegierter WIG-Schweißstab
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lochfraß sowie Spalt- und Spannungsrisskorrosion in chloridhaltiger Umgebung
- Geeignet zum Auftragschweißen auf Stählen in besonders aggressiver Umgebung
- Zum Schweißen von Duplex- und Super-Duplexstählen

• **Anwendungsgebiete:**

- Chemische und petrochemische Industrie (Chlorid Umgebung)

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Mo	Cr	Ni	S
max. 0.03	2.5	2.5 - 4.5	24 - 27	8 - 10.5	max. 0.02
P	N	Si	W	Cu	
max. 0.03	0.2 - 0.3	max. 1	max. 1	max. 1.5	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005422-10012</a>
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-005422-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005422-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-005422-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-005422-10032</a>

### TR Tool 45 T

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - S Fe 3-45-st DIN 8555 - WSG 3-GZ-45 T
<b>Werkstoffnummer</b>	1.2567
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Härte</b>	41 - 45 HRC



**Grundwerkstoffe** Warmfeste, zähnharte WIG-Auftragschweißungen an artgleichen oder artähnlichen Warmarbeitsstählen, sowie niedrig- und unlegierten Stählen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)


C	Si	Mn	Cr	W	V	Fe
0.25 - 0.35	0.6	0.2 - 0.4	2.2 - 2.5	4 - 4.5	0.5 - 0.7	Rest

- WIG-Schweißstab für Auftragungen an hochbeanspruchten Formen aus Warmarbeitsstahl
- Zähnharte, warmfeste Auftragung an artgleichen oder artähnlichen Warmarbeitsstählen sowie deren Fertigungsschweißung
- Bis 45 HRC
- Sehr gute Thermoschockbeständigkeit
- Betriebstemperaturen bis 550°C
- **Anwendungsgebiete:**
  - Reparatur- und Fertigungsschweißungen an Stauchwerkzeugen, Pressstempeln und Pressgesenken

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-004876-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-004876-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-004876-10024</a>

### TR Tool 55 T

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - S Fe 3-55-st DIN 8555 - WSG 6-GZ-55 ST
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Härte</b>	50 - 56 HRC
<b>Grundwerkstoffe</b>	Warmfeste Auftragungen gegen Druck und Abrieb an Warmarbeitsstählen mit hoher Härte



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ti	Fe
0.4	0.6	0.9 - 1.5	6.5 - 7.5	2 - 2.5	0.4	Rest

- WIG-Schweißstab für Auftragungen an Warmarbeitsstählen
- Für verschleißfeste Auftragungen an Warmarbeitswerkzeugen, die stark auf Abrieb und Druck und mäßig auf Schlag beansprucht werden
- Geeignet für die Neuanfertigung von Warmarbeitswerkzeugen
- Bis 55 HRC
- Für Flächen- und Kantenauftrag geeignet
- Betriebstemperaturen bis 550°C


#### • Anwendungsgebiete:

- Auftragungen an Greiferzangen, Walzen, Stanzmessern

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-004877-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-004877-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-004877-10024</a>

### TR Stelloy 21

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - R Co1 AWS A-5.21 - ERCCoCr-E
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Härte</b>	33 - 47 HRC



- WIG Schweißstab auf Kobaltbasis
- Gute Gleiteigenschaften, gestempelt
- Sehr gute Beständigkeit gegen Korrosion, Reibverschleiß und Schlagbeanspruchung
- Gute Zähigkeit und Unempfindlichkeit gegen thermische Schocks sowie Wechselbeanspruchung
- Besondere Eignung bei hohen Betriebstemperaturen in Verbindung mit Stoß- oder Schlagbeanspruchung
- Temperaturbeständig bis max. 800°C

#### • Anwendungsgebiete:

- Auftragungen auf Bauteilen, die einer Kombination aus Schlagbeanspruchung, Abrasion, hohem Druck und Korrosion bei Temperaturen bis zu 900°C ausgesetzt sind, wie z.B. Ventilsitze und Führungen für große Wasser- oder Hochdruckarmaturen, Schmiedehammer, Pumpenwellen, etc.
- Warmarbeitswerkzeuge mit thermischer Wechselbelastung wie z.B. Extruderschnecken, Verbrennungsmotoren, Erdbohrer etc.

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Fe	Co
0.25	1	1	28.5	3	5.5	4	Rest

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-123625-10032</a>



### TR Corolit T 21

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - R Co1 DIN 8555 - G 20-GO-300-CKTZ
	AWS A-5.21 - ER CoCr E
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Härte</b>	30 - 32 HRC



- WIG Schweißstab auf Kobaltbasis
- Gute Gleiteigenschaften, gestempelt
- Sehr gute Beständigkeit gegen Korrosion, Abrasion, Oxidation und Schlagbeanspruchung
- Gute Zähigkeit und Unempfindlichkeit gegen thermische Schocks sowie Wechselbeanspruchung
- Temperaturbeständig bis max. 800°C

• **Anwendungsgebiete:**

- Warmarbeitswerkzeuge, Auslassventile sowie Dampf- und Säurearmaturen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	Co
0.15 - 0.45	max. 1.5	max. 1.5	25 - 30	1.5	4.5 - 7.5	<3	Rest

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	097-205182-10032

### TR NiCr82

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18274 - Ni 6082 – NiCr20Mn3Nb AWS-SFA-5.14 - ER NiCr 3
<b>Werkstoffnummer</b>	2.4806
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	670 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 160 J -196 °C: 80 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4558   1.4859   1.4861   1.4876   1.4877   1.4885   1.4958   1.4968   2.4669   2.4694   2.4816   2.4817   2.4867   2.4867   2.4869   2.4951   2.4952



- Hochlegierter WIG-Schweißstab aus Nickelbasislegierung
- Gute Beständigkeit gegen Spannungs- und interkristalline Korrosion
- Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen und Auftragschweißen
- Zunderbeständig bis 1000 °C
- Kaltzäh bis -196 °C

• **Anwendungsgebiete:**

- Petrochemie und Offshoretechnik (z.B. Ofenanlagen)

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Ni
≤0.05	≤0.1	2.5 - 3.5	18 - 22	≥67
Cu	Ti	Fe	(Nb + Ta)	
≤0.5	≤0.7	≤3	2 - 3	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003608-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003608-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003608-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003608-10032</a>

### TR 625

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb AWS A-5.14 - ER NiCrMo3
<b>Werkstoffnummer</b>	2.4831
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	670 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 160 J -196 °C: 80 J
<b>Zulassungen</b>	TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4529   1.4539   1.4558   1.4876   1.5680   1.5681   1.5662   2.4605   2.4618   2.4856   2.4858   2.4951   2.4952
	hoch molybdänlegierte, korrosionsbeständige Stähle, kaltzähe Nickelstähle, Alloy 625, Alloy 800



- Hochlegierter WIG-Schweißstab aus Nickelbasislegierung
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure
- Sehr gute Beständigkeit gegen Lochfraß-, Spalt- und interkristalline Korrosion
- Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen bis 300°C und Auftragschweißen
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -196°C bis 550°C

• **Anwendungsgebiete:**

- Hochtemperaturanwendungen, Marine- und Offshore-Umgebung, Rohrleitungssysteme, Reaktorkomponenten

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Ni
≤0.03	≤0.5	≤1	21 - 23	≥60
Mo	Cu	Fe	(Nb + Ta)	
8.5 - 9.5	≤0.5	≤1	3.2 - 4	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003537-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003537-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003537-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003537-10032</a>

### TR ML 1450 Al99,5Ti



<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti) AWS A-5.10 - ER 1450
<b>Werkstoffnummer</b>	3.0805
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	AC
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥65 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	Al99,0   Al99,5   Al99,7   E-Al



- WIG-Schweißstab Aluminium
- Hohe Festigkeit durch Titan-Gehalt
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Unempfindlich gegen Heißrisse
- Gute Schweißbeignung
- Zum Schweißen von reinen Aluminium-Legierungen

• **Anwendungsgebiete:**

- Chemie- und Lebensmittelindustrie (Tanks, Rohre, Pumpen)

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

Si	Fe	Cu	Mn	Zn	Mg	Ti	Al
<0.25	<0.4	<0.05	<0.05	<0.07	0.05	0.1 - 0.2	≥99.5

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-580017-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580017-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580017-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580017-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580017-10040</a>

### TR ML 3103 AlMn1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 3103 (AlMn1) AWS A-5.10 - ER 3103
<b>Werkstoffnummer</b>	3.0516
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	AC
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥105 N/mm <sup>2</sup>
<b>Dehnung, A5</b>	29 %
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	Artgleiche Werkstoffe



- WIG-Schweißstab Aluminium
- Seewasserbeständig
- Unempfindlich gegen Heißrisse
- Gute Schweißbeignung

• **Anwendungsgebiete:**

- Schiffbau, Chemieanlagenbau,  
Rohrleitungsbau, Fahrzeugbau (Kühler)

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<0.5	<0.3	<0.1	0.9 - 1.5	<0.3
Cr	Zn	Ti+Zr	Al	
<0.1	<0.1	<0.1	Rest	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-580019-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580019-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580019-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580019-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580019-10040</a>

### TR ML 4043 AISi5

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AI 4043 (AISi5(A)) AWS A-5.10 - ER 4043
<b>Werkstoffnummer</b>	3.2245
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	AC
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥130 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	5 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DB / TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMgSi0,5   AlMgSi0,8   AlMgSi1   AlZnMg   AlCuMg



- WIG-Schweißstab Aluminium
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Unempfindlich gegen Heißrisse
- Sehr gute Anfließ- und Benetzungseigenschaften
- Helle und nahezu schmutzfreie Schweißnähte
- Nicht geeignet für das Anodisieren

• **Anwendungsgebiete:**

- Fahrräder, Lastwagen, Anhänger und Aluminium-Konstruktionen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<4.5 - 6	<0.8	<0.3	<0.05	<0.05
Zn	Ti	Al	Sonstige	
<0.1	<0.2	Rest	<0.15 -	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-580015-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580015-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580015-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580015-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580015-10040</a>

### TR ML 4047 AISi12

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 4047A (AISi12(A)) AWS A-5.10 - ER 4047
<b>Werkstoffnummer</b>	3.2585
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	AC
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥130 N/mm <sup>2</sup>
<b>Dehnung, A5</b>	5 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	G-AISi10Mg   G-AISi11   G-AISi12(Cu)   G-AISi7Mg   G-AISi6Cu4   AlMgSi0,8   AlMgSi1



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- WIG-Schweißstab Aluminium
- Mehrfach geschält
- Hohe Korrosionsbeständigkeit, geringer Verzug
- Unempfindlich gegen Heißrisse
- Sehr gute Anfließ- und Benetzungseigenschaften
- Helle und nahezu schmutzfreie Schweißnähte
- Geeignet zum Schweißen und Löten von Al-Legierungen und Al-Gusslegierungen
- Nicht geeignet für das Anodisieren

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Al	Sonstige
11 - 13	<0.8	<0.3	<0.15	<0.1	<0.2	<Rest	0.15

- **Anwendungsgebiete:**
  - Löten von Blechen und stranggepressten Profilen aus gegossenen Werkstücken

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-580016-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580016-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580016-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580016-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580016-10040</a>

### TR ML 5087

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 5087 (AlMg4,5MnZr) AWS A-5.10 - ER 5087
<b>Werkstoffnummer</b>	3.3546
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	AC
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥275 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	17 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DNV-GL / ABS / DB / TÜV / Bureau Veritas
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMg4,5Mn   AlZnMgCu1,5   AlMg5Mn   AlMg3   AlMg5   AlMgMn   AlZn   Mg1   G-AlMg3Si   G-AlMg10   AlMgSi0,7



- WIG-Schweißstab Aluminium
- Verbesserte Seewasser- und Korrosionsbeständigkeit sowie Zugfestigkeit durch Zr-Gehalt
- Unempfindlich gegen Heißrisse (bei geringer Aufmischung)
- Hauptsächlich zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen mit max. 5% Mg
- Nicht geeignet für das Anodisieren

• **Anwendungsgebiete:**

- Schiffbau, Offshore, Automobilindustrie, Schienenverkehr

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr
<0.25	<0.4	<0.05	0.7 - 1.1	4.5 - 5.2	0.05 - <0.25
Zn	Ti	Zr	Al	Sonstige	
<0.25	<0.15	0.1 - 0.2	Rest	<0.15	

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-580010-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580010-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580010-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580010-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580010-10040</a>



### TR ML 5183 AlMg4,5Mn0,7

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 5183 (AlMg4,5Mn0,7) AWS A-5.10 - ER 5183
<b>Werkstoffnummer</b>	3.3548
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	AC
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥275 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	17 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DNV-GL / ABS / LR / DB / TÜV / KR (Korean Register) / BWB / Bureau Veritas
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMg4,5Mn   AlMg5   AlMg2Mn0,8   AlZnMg1   AlZnMgCu0,5   AlMgSi0,5   AlMgSi1   G-AlMg10   G-AlMg5   G-AlMg3Si   G- AlMg5Si



- WIG-Schweißstab Aluminium
- Sehr hohe Seewasser- und Korrosionsbeständigkeit
- Höhere Zugfestigkeit
- Zum Schweißen von hochfesten Al-Legierungen
- Hauptsächlich zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen mit max. 5% Mg
- Zum Anodisieren geeignet

**Anwendungsgebiete:**

- Schiffbau, Offshore, Automobilindustrie, Schienenverkehr

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<0.4	<0.4	<0.1	<0.5 - 1	<4.3 - 5.2
Cr	Zn	Ti	Al	Sonstige
<0.05 - <0.25	<0.25	<0.15	Rest	<0.15

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-580012-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580012-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580012-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580012-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580012-10040</a>

### TR ML 5356 AlMg5Cr

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S AL 5356 (AlMg5Cr) AWS A-5.10 - ER 5356
<b>Werkstoffnummer</b>	3.3556
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥240 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	17 %
<b>Zulassungen</b>	CE / DNV-GL / ABS / DB / TÜV / Bureau Veritas
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMg5   AlMg3   AlZnMg1   AlZnMgCu0,5   AlMgSi0,7   AlMg1SiCu   G-AlMg10   G-AlMg3Si   G-AlMg5Si



- WIG-Schweißstab Aluminium
- Mehrfach geschält
- Hohe Festigkeit und eine wesentlich verbesserte Seewasserbeständigkeit
- Hauptsächlich zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen mit max. 5% Mg
- Zum Anodisieren geeignet
- Bei >65°C nicht beständig gegen Spannungsrisskorrosion

- **Anwendungsgebiete:**
  - Schiffbau, Offshore, Automobilindustrie, Schienenverkehr

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<0.25	<0.4	<0.1	<0.05 - 0.2	<4.5 - 5.5
Cr	Zn	Ti	Al	Sonstige
<0.05 - 0.2	<0.1	0.06 - 0.2	Rest	<0.015

Verkaufsgebände	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-580011-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580011-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580011-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580011-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580011-10040</a>

### TR ML 5754 AlMg3

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 18273 - S Al 5754 (AlMg3) AWS A-5.10 - ER 5754
<b>Werkstoffnummer</b>	3.3536
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PF
<b>Polarität</b>	AC
<b>Schutzgas</b>	I1 I2 I3
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥190 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	20 %
<b>Zulassungen</b>	auf Anfrage
<b>Grundwerkstoffe</b>	AlMgMn   AlMg1   AlMg2,7Mn   AlMg3   AlMg3,5   AlMgSi0,5   AlMgSi0,8   G-AlMg3Si



- WIG-Schweißstab Aluminium
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (gegen Seewasser) und Festigkeit
- Hauptsächlich zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen mit max. 3% Mg
- Zum Anodisieren geeignet

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg
<0.4	<0.4	<0.1	<0.5	2.6 - 3.6
Cr	Ti	Zn	Al	Sonstige
<0.3	<0.15	<0.2	Rest	<0.15


#### • Anwendungsgebiete:

- Schiffbau, Anlagenbau, Konstruktionen

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-580013-10016</a>
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580013-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580013-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-580013-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-580013-10040</a>

### TR CuSi3

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 24373 - CuSi3Mn (Cu 6560) AWS A-5.7 - ER CuSi-A
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	350 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 60 J
<b>Härte</b>	80 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	CuZn5   CuZn10   CuZn15   CuSi2Mn   CuSi3Mn



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- WIG-Schweißstab aus Cu-Si-Legierung
- Gestempelt
- Hoher Verschleiß- und Abriebwiderstand
- Sehr gute Fließeigenschaften
- Zum Verbindungsschweißen, Löten und Auftragschweißen geeignet
- Ideal zum MIG-Löten von verzinkten, dünnen Blechen

Si	Mn	Cu	Sonstige
2.8 - 2.95	0.75 - 0.95	Rest	max. 0.5

#### • Anwendungsgebiete:

- Verzinkte Karosseriebleche, Heizungsbau, Lüftungsbau
- Auftragungen auf un- und niedriglegierte Stähle, sowie auf Gusseisen

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003540-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003540-10024</a>

### TR CuSn1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 24373 - CuSn1 (Cu 1898) AWS A-5.7 - ER Cu
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	220 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	30 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 75 J
<b>Härte</b>	60 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	OF-Cu   SE-Cu   SW-Cu   SF-Cu   CuZn0,5



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Sn	Mn	Si	P	Cu	Sonstige
0.75 - 0.9	0.15 - 0.3	0.15 - 0.25	0.005 - 0.02	Rest	max. 0.5

- WIG-Schweißstab aus Kupfer-Zinn-Legierung
- Gestempelt
- Das Schweißgut ist korrosionsbeständig und verschleißfest
- Porenfreie Schweißnähte
- Sehr gute Schweiß Eigenschaften
- Geeignet für hochbeanspruchte Schweißverbindungen an sauerstofffreiem Kupfer / Cu-Werkstoffen
- Für Verbindungs- und Auftragschweißungen an reinem Kupfer und Cu-Legierungen


#### • Anwendungsgebiete:

- Fahrzeug-/Karosseriebau, Klima- und Lüftungsanlagenbau, sowie Containerbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003609-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003609-10032</a>

### TR CuSn6

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 24373 - S Cu 5180A (CuSn6P) AWS A-5.7 - ER CuSn-A
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	260 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 32 J
<b>Härte</b>	80 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	OF-Cu   SE-Cu   SW-Cu   SF-Cu   CuZn0,5



- WIG-Schweißstab aus Kupfer-Zinn-Legierung
- Gestempelt
- Das Schweißgut ist korrosionsbeständig und verschleißfest
- Sehr gute Festigkeit
- Sehr gute Schweißigenschaften
- Für Verbindungs- und Auftragsschweißungen an reinem Kupfer und CuSn-Legierungen
- Zum Schweißen von Cu-Werkstoffen geeignet
- Typisches Einsatzgebiet: Ofenlötung


#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Sn	P	Cu	Sonstige
6 - 6.6	0.2 - 0.25	Rest	max. 0.5

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003613-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003613-10024</a>
Paket	Paket	5 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003613-10032</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003613-10040</a>

### TR CuAl8

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 24373 - CuAl7 (Cu 6100) AWS A-5.7 - ER CuAl-A1
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Schutzgas</b>	I1
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥430 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 100 J
<b>Härte</b>	100 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	CuAl5   CuAl8   CuAl9   CuZn20Al



- WIG-Schweißstab aus Cu-Al-Legierung
- Gestempelt
- Das Schweißgut ist korrosionsbeständig, meerwasserbeständig und verschleißfest
- Zum Verbindungsschweißen, Löten und Auftragschweißen geeignet
- Hervorragend zum MSG-Löten verzinkter und aluminierter Dünnbleche geeignet
- Auftragschweißungen auf un- und niedriglegierten Stählen, sowie auf Gusseisen
- Verbindungsschweißen von Cu-Werkstoffen und diversen Stahlblechen

- **Anwendungsgebiete:**

- Fahrzeug-/Karosseriebau, Klima- und Lüftungsanlagenbau, sowie Containerbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

Al	Mn	Ni	Cu	Sonstige
7.5 - 8	0.1 - 0.3	0.1 - 0.5	Rest	max. 0.5

Verkaufsgebände	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	10 kg	1.6 mm	1000 mm	<a href="#">097-003682-10016</a>
Paket	Paket	10 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003682-10020</a>
Paket	Paket	10 kg	2.4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003682-10024</a>
Paket	Paket	10 kg	3.2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003682-10032</a>
Paket	Paket	10 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003682-10040</a>

EWM-Bezeichnung	Werkstoffnummer	DIN EN ISO	AWS	Zulassungen	Seite
GFR R60	1.6215	unlegiert	R60	CE / TÜV / DB	111



### GFR R60

	AWS A-5.2 - R60
<b>Werkstoffnummer</b>	1.6215
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥310 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	≥400 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 47 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa
	S185-E295   S235JR-S275JR

ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Autogenschweißstab
- Verkupfert und gestempelt
- Zähflüssiges Schmelzbad – gute Beherrschbarkeit
- Empfohlen für Dichtschweißungen

	C	Si	Mn	Ni
	0.08	0.1	1.1	0.4



Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Paket	Paket	5 kg	2 mm	1000 mm	<a href="#">097-003488-10020</a>
Paket	Paket	5 kg	2.5 mm	1000 mm	<a href="#">097-003488-10025</a>
Paket	Paket	5 kg	3 mm	1000 mm	<a href="#">097-003488-10030</a>
Paket	Paket	5 kg	4 mm	1000 mm	<a href="#">097-003488-10040</a>

EWM-Bezeichnung	Werkstoffnummer	DIN EN ISO	AWS	Zulassungen	Seite
<b>unlegiert</b>					
SE 6013 RC blue		E 42 0 RC 11	E 6013	CE / TÜV / DB	113
SE 6013 RC		E 38 0 RC 11	E 6013	CE / TÜV / DB / DNV-GL	114
SE 6013 RR		E42 0 RR 12	E 6013	CE / TÜV / DB	115
SE 6013 RRB		E42 0 RB 12	E 6013	CE / TÜV / DB / LR / DNV-GL	116
SE 7016 BR		E 42 3 B 12 H10	E 7016	CE / TÜV / DB	117
SE 7018 BH5		E 46 4 Z B 42 H5	E 7018-1	CE / TÜV / DB / LR / DNV-GL	118
<b>niedriglegiert</b>					
SE 7018 Mo		E Mo B 42	E 7018-A1	CE / TÜV	119
SE 8018 CrMo1		E CrMo1 B 42	E 8018-B2	CE / TÜV / DB	120
<b>hochlegiert</b>					
SE 307	1.4370	E 18 8 Mn R 12	E 307-16		121
SE 308 L	1.4316	E 19 9 LR 12	E 308 L-16	CE / TÜV / DB	122
SE 309 L	1.4332	E 23 12 LR 32	E 309 L-16		123
SE 309 MoL	1.4459	E 23 12 2 LR 32	E 309 Mo-16	CE / TÜV / DB	124
SE 310	1.4842	E 25 20 R 12	E 310-16		125
SE 312	1.4337	E 29 9 R 12	E 312-16	CE / DB	126
SE 316-L		E 19 12 3 LR	ASME SFA5.4 E316L-16	CE / TÜV / DB	127
SE 318	1.4576	E 19 12 3 Nb R 32	E 318-16	CE / TÜV / DB	128
SE 347	1.4551	E 19 9 Nb R 12	E 347-16		129
<b>Hartauftrag</b>					
SE Hard 300 P					130
SE Hard 60	1.4718				131
<b>Nickelbasis</b>					
SE Ni		E C Ni-CI 1	E Ni-CI		132
SE NiFe		E C NiFe 1 1	E NiFeCI		133

### SE 6013 RC blue

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11 AWS A-5.1 - E 6013
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Cellulose
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	AC   DC-
<b>Streckgrenze</b>	≥430 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	520 MPa - 600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>24 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-10 °C: > 70 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	S235 - S355   P195 - P355   L210 - L360   GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5   BSt 420, BSt 500 Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36



- Rutil-cellulose umhüllte Stabelektrode
- Geeignet für geprimerte und angerostete oder verzinkte Bleche
- Sehr gute Zünd- und Wiederzündeeigenschaften
- In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar
- Ausgezeichnete Wurzeleignung
- Einfache Schlackeentfernung, mittlere Spritzerneigung
- Hohe mechanische Gütewerte

- **Anwendungsgebiete:**

- Montage- und Werkstatt sowie Reparaturschweißungen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn
0.07	0.3	0.6

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Pakete / Umkarton	Paket	1.6 kg	2 mm	250 mm	<a href="#">097-005507-20250</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.8 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005507-25350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.8 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005507-32350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.8 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005507-40350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	6 kg	5 mm	450 mm	<a href="#">097-005507-50450</a>

### SE 6013 RC

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 2560-A - E 38 0 RC 11 AWS A-5.1 - E 6013
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Cellulose
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	AC   DC-
<b>Streckgrenze</b>	>380 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	510 MPa - 560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	0 °C: > 60 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB / DNV-GL
<b>Grundwerkstoffe</b>	S235 - S355   P195 - P275   L210 - L245   GE200, GE240   BSt 420

Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutil-cellulose umhüllte Stabelektrode
- Geeignet für geprimerte und angerostete oder verzinkte Bleche
- Sehr gute Zünd- und Wiedorzündeigenschaften
- In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar
- Gute Schlackelöslichkeit, mittlere Spritzerneigung
- Ausgezeichnete Wurzeleignung
- Hohe mechanische Gütewerte

	C	Si	Mn
	0.08	0.3	0.6

- **Anwendungsgebiete:**
  - Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Pakete / Umkarton	Paket	1.6 kg	2 mm	250 mm	<a href="#">097-005502-20250</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.8 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005502-25350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	5 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005502-32350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005502-40350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	6.5 kg	5 mm	450 mm	<a href="#">097-005502-50450</a>

### SE 6013 RR

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 2560-A - E42 0 RR 12 AWS A-5.1 - E 6013
<b>Umhüllungstyp</b>	rutil
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC-
<b>Streckgrenze</b>	>450 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	510 MPa - 610 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	0 °C: > 60 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	S235 - S355, S275 - S355   P195, P355   L210, L360   GE200, GE240, GP240, G21Mn5   BSt 420, BSt 500 Schiffbaustähle A32/36, D32/36, A40, D40



- Dick rutilumhüllte Stabelektrode
- Selbstlösende Schlacke, sehr geringe Spritzerneigung
- Hervorragende Zünd- und Wiederzündeeigenschaften
- Sehr gute Schweißeeigenschaften, einfache Handhabung
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Ausgezeichnete mechanische Gütewerte

• **Anwendungsgebiete:**

- Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Si	Mn
	0.08	0.4	0.6

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Pakete / Umkarton	Paket	1.7 kg	2 mm	250 mm	<a href="#">097-005500-20250</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.6 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005500-25350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.6 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005500-32350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	6 kg	4 mm	450 mm	<a href="#">097-005500-40450</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	6 kg	5 mm	450 mm	<a href="#">097-005500-50450</a>

### SE 6013 RRB

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 2560-A - E42 0 RB 12 AWS A-5.1 - E 6013
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC-   DC+
<b>Streckgrenze</b>	≥440 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	510 MPa - 560 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>22 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	0 °C: > 60 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB / LR / DNV-GL
<b>Grundwerkstoffe</b>	S235 - S355   S275 - S355   P195 - P355   L210 - L360   GE200, GE240, GP240, G21Mn5   BSt 420, BSt 500 Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36



- Dick rutil-basisch umhüllte Stabelektrode
- Sehr gute Zünd- und Wiedorzündeigenschaften
- Feinschuppiges und glattes Nahtbild
- Gute Schlackelöslichkeit, mittlere Spritzerneigung
- Gute Beherrschbarkeit in Zwangslagen
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Hervorragende Spaltüberbrückung
- Ausgezeichnete mechanische Gütewerte

#### • Anwendungsgebiete:

- Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter- und Schiffbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn
0.1	0.25	0.5

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.6 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005501-25350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.6 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005501-32350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.6 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005501-40450</a>

### SE 7016 BR

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 2560-A - E 42 3 B 12 H10 AWS A-5.1 - E 7016
<b>Umhüllungstyp</b>	Basisch-Rutil
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Streckgrenze</b>	≥430 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	>490 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	≥25 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-30 °C: ≥ 60 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	S235 - S355   S275 - S355   P195 - P355   L210 - L360   GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5   BSt 420, BSt 500 Schiffbaustähle A32/36, D32/36, E32/36, A50, D40



- Basisch rutilumhüllte Stabelektrode
- Sehr gute Verschweißbarkeit an Wechselstrom
- Hervorragende Zwangslageneignung
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Stabiler Lichtbogen, geringe Spritzerbildung

• **Anwendungsgebiete:**

- Universalelektrode für Montage- und Reparaturschweißungen von un- und niedriglegierten Stählen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn
0.08	0.5	1.1

Verkaufsgebilde	Gebilde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.3 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005504-25350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.3 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005504-32350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	5.6 kg	4 mm	450 mm	<a href="#">097-005504-40450</a>

### SE 7018 BH5

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 2560-A - E 46 4 Z B 42 H5 AWS A-5.1 - E 7018-1
<b>Umhüllungstyp</b>	Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC-
<b>Streckgrenze</b>	>490 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	570 MPa - 620 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>24 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-40 °C: > 100 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB / LR / DNV-GL
<b>Grundwerkstoffe</b>	S275 - S355   S275 - S460   P195 - P460   L210 - L450   GE200, GE240, GP240, G21Mn5   BSt 420, BSt 500 Schiffbaustähle A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Basisch umhüllte feuchtigkeitsbeständige Stabelektrode
- Sehr gutes Zündverhalten
- Hervorragende Zwangslageneignung
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Geringer H<sub>2</sub>-Gehalt und gute Rissbeständigkeit
- Geeignet für kaltzähe Feinkornbaustähle bis -60°C

	C	Si	Mn	Ni
	0.07	0.45	1.35	0.5

#### • Anwendungsgebiete:

- Stahlbau, Rohrleitungsbau, Schiffbau, Offshore

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.6 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005503-25350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	-	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005503-32350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	-	4 mm	450 mm	<a href="#">097-005503-40450</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	-	5 mm	450 mm	<a href="#">097-005503-50450</a>



### SE 7018 Mo

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3580-A - E Mo B 42 AWS A-5.5 - E 7018-A1
<b>Umhüllungstyp</b>	Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Streckgrenze</b>	≥450 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	540 MPa - 590 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>24 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	-10 °C: > 80 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV
<b>Grundwerkstoffe</b>	S275 - S355   S275 - S460   P195 - P460, 16Mo3   L210 - L450   GP 240, G20Mo5



- Basisch umhüllte, feuchtigkeitsbeständige Stabelektrode
- Besonders geeignet zum Schweißen von 16Mo3
- Sehr gute Schweiß Eigenschaften, einfache Handhabung
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- H<sub>2</sub>-armes Schweißgut (Wasserstoffgehalt unter 5%)
- Betriebstemperatur bis 520°C
- Ausgezeichnete mechanische Gütewerte

#### • Anwendungsgebiete:

- Rohrleitungs- und Kesselbau

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	C	Si	Mn	Mo
	0.08	0.4	1	0.5

Verkaufsgebilde	Gebilde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.3 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005506-25350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.8 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005506-32350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.7 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005506-40350</a>

### SE 8018 CrMo1

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3580-A - E CrMo1 B 42 AWS A-5.5 - E 8018-B2
<b>Umhüllungstyp</b>	Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PE / PF
<b>Polarität</b>	DC+
<b>Streckgrenze</b>	>400 MPa
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	510 MPa - 650 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: > 80 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.7218   1.7218   1.7254   1.7258   1.7262   1.7335   1.7337   1.7350   1.7354

25 CrMo 4 | G 25 CrMo 4 | 20 CrMo 4 | 24 CrMo5 | 15 CrMo 5 | 13  
CrMo 4-5 | 16 CrMo 4-4 | 22 CrMo 4-4 | G22 CrMo5-4



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0.08	0.4	1	1	0.5

- Basisch umhüllte, feuchtigkeitsbeständige Stabelektrode
- Sehr gute Schweiß Eigenschaften, einfache Handhabung
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- H<sub>2</sub>-armes Schweißgut (Wasserstoffgehalt unter 5%)
- Schweißen von warmfesten und druckwasserstoffbeständigen Stählen
- Verbindungs- und Auftragschweißen von ähnlich legierten Stählen
- Für Betriebstemperaturen bis max. 550 °C
- **Anwendungsgebiete:**
  - Rohrleitungs- Kessel-, Dampfanlagen- und Behälterbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.3 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005505-25350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.8 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005505-32350</a>
3 Pakete / Umkarton	Paket	4.8 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005505-40350</a>

### SE 307

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 18 8 Mn R 12 AWS A-5.4 - E 307-16
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4370
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	>600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	>40 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: ≥ 70 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	Artverschiedene Stähle (Schwarz-/Weißverbindungen), hoch kohlenstoffhaltiger und schwer schweißbarer Stahl, Manganhartstahl z.B. X 120 Mn 12 (1.3401)
	Pufferlagen für Hartauftragungen



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutilbasisch umhüllte, hochlegierte Stabelektrode, nichtrostend
- Selbstlösende Schlacke, sehr geringe Spritzerneigung
- Hervorragende Zünd- und Wiederzündigenschaften
- Beständig gegen Seewasser und verdünnte Säuren
- Geeignet für Mischverbindungen und Pufferlagen
- Zum Schweißen von hoch C-haltigen und schwer schweißbaren Stählen, sowie austenitischer Manganhartstähle
- Kaltverfestigend
- Für Betriebstemperaturen bis ca. +300 °C

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Fe
	max. 0.2	max. 1.2	4.5 - 7.5	17 - 20	7 - 10	Rest

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrieöfen, Kesselbau, Wärmetauscher

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2.5 mm	300 mm	<a href="#">097-005069-25300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005069-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005069-40350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	5 mm	350 mm	<a href="#">097-005069-50350</a>

### SE 308 L

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 199 LR 12 AWS A-5.4 - E 308 L-16
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4316
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	550 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	35 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 70 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4300   1.4301   1.4303   1.4306   1.4308   1.4311   1.4312   1.4371   1.4541   1.4543   1.4550   1.4552



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutilbasisch umhüllte, hochlegierte Stabelektrode, nichtrostend
- Selbstlösende Schlacke, sehr geringe Spritzerneigung
- Gute Zündeigenschaften
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Schweißen von nicht stabilisierten Cr-Ni-Stählen mit besonders niedrigem C-Gehalt
- Für Betriebstemperaturen bis ca. +350 °C

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Fe
	max. 0.04	max. 1.2	max. 2	18 - 21	9 - 11	Rest

#### • Anwendungsgebiete:

- Chemie- und Lebensmittelindustrie, sowie Rohrleitungs- und Kesselbau

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2 mm	300 mm	<a href="#">097-005062-20300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2.5 mm	300 mm	<a href="#">097-005062-25300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005062-25350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.2 mm	350 mm	<a href="#">097-005062-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005062-40350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	5 mm	450 mm	<a href="#">097-005062-50450</a>

### SE 309 L

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 23 12 LR 32 AWS A-5.4 - E 309 L-16
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4332
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	550 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	30 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 55 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4541   1.4550   1.4710   1.4712   1.4727   1.4729   1.4740   1.4742   1.4780   1.4825   1.4826   1.4828   1.4878



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutilbasisch umhüllte, hochlegierte Stabelektrode, nichtrostend
- Selbstlösende Schlacke, sehr geringe Spritzerneigung
- Gute Zündeigenschaften
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Gute Beständigkeit gegen Oxidation und interkristalline Korrosion
- Verbindungsschweißungen an hitzebeständigen, artgleichen oder auch niedriger legierten Cr-Ni-Stählen
- Für Schwarz-/Weißverbindungen und Pufferlagen
- Auftragschweißung an unlegierten Stählen, wenn in der ersten Lage eine 18/8 Cr-Ni-Legierung erzielt werden soll
- Hitzebeständig bis 1050°C

C	Si	Mn	Cr	Ni	Fe
max. 0.04	max. 1.2	max. 2.5	22 - 25	11 - 14	Rest

#### • Anwendungsgebiete:

- Chemie- und Lebensmittelindustrie, sowie Rohrleitungs- und Kesselbau

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2 mm	300 mm	<a href="#">097-005063-20300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2.5 mm	300 mm	<a href="#">097-005063-25300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.2 mm	350 mm	<a href="#">097-005063-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005063-40350</a>

### SE 309 MoL

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 23 12 2 LR 32 AWS A-5.4 - E 309 Mo-16
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4459
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	650 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	30 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 55 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4401   1.4404   1.4406   1.4410   1.4437   1.4571   1.4580



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutilbasisch umhüllte, hochlegierte Stabelektrode, nichtrostend
- Selbstlösende Schlacke, sehr geringe Spritzerneigung
- Gute Zündeigenschaften
- Sehr gute Korrosions- und Zunderbeständigkeit
- Für Schwarz-/Weißverbindungen und Pufferlagen
- Auftragschweißung an unlegierten Stählen, wenn in der ersten Lage eine 18/8/2 Cr-Ni-Mo-Legierung erzielt werden soll
- Verschweißen von unlegierten, niedriglegierten und schwer schweißbaren Stählen mit hochlegierten Stählen
- Hitzebeständig bis 1050°C
- Für Betriebstemperaturen bis ca. +300 °C

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe
max. 0.04	max. 1.2	max. 2.5	22 - 25	11 - 14	2 - 3	Rest

#### • Anwendungsgebiete:

- Chemie- und Lebensmittelindustrie, sowie Rohrleitungs- und Kesselbau

Verkaufsgebilde	Gebilde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2 mm	300 mm	097-005064-20300
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2.5 mm	300 mm	097-005064-25300
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.25 mm	350 mm	097-005064-32350
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	097-005064-40350
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	5 mm	450 mm	097-005064-50450

### SE 310

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 25 20 R 12 AWS A-5.4 - E 310-16
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4842
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	570 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 40 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4832   1.4840   1.4841   1.4845   1.4846   1.4849   1.4713   1.4726   1.4710   1.4745   1.4823



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutilbasisch umhüllte, hochlegierte Stabelektrode, hitzebeständig
- Selbstlösende Schlacke, sehr geringe Spritzerneigung
- Hervorragende Zünd- und Wiedierzündigenschaften
- Das Schweißgut besteht aus vollaustenitischem Chrom-Nickelstahl
- Zum Schweißen hitzebeständiger Cr- und CrNi-Stähle
- Hitze- und zunderbeständig bis 1000°C
- Nicht ausreichend beständig in schwefelhaltiger Atmosphäre

C	Si	Mn	Cr	Ni	Fe
0.06 - 0.2	max. 1.2	1 - 5	23 - 27	18 - 22	Rest

#### • Anwendungsgebiete:

- Industrieöfen, Kesselbau, Wärmetauscher

Verkaufsgebände	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2.5 mm	300 mm	<a href="#">097-005065-25300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005065-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005065-40350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	5 mm	350 mm	<a href="#">097-005065-50350</a>

### SE 312

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 29 9 R 12 AWS A-5.4 - E 312-16
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4337
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	750 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	20 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 40 J
<b>Zulassungen</b>	CE / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	Korrosionsbeständiger artähnlicher Stahl und Stahlguss (z.B. 1.4762, 1.4085) Schwer schweißbarer Stahl, Manganhartstahl, Federstahl, Werkzeugstahl



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutilbasisch umhüllte, hochlegierte Stabelektrode, warmfest
- Hervorragende Zünd- und Wiedorzündeigenschaften
- Das Schweißgut weist ein ferritisch-austenitisches Gefüge auf
- Feinschuppiges und glattes Nahtbild
- Gute Schlackelöslichkeit, geringe Spritzerneigung
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Geeignet für Schwarz/Weiß-Verbindungen, Auftragschweißen und Pufferlagen
- Auch zum Schweißen von verzinkten Blechen einsetzbar
- Zunderbeständig bis 1000 °C
- Hohe Heißrissicherheit
- **Anwendungsgebiete:**
  - Bau-, Feder-, Werkzeug- und Vergütungsstähle. Hochmanganhaltige Stähle, verzinkte Bleche

C	Si	Mn	Cr	Ni	Fe
max. 0.15	max. 1.2	max. 2.5	27 - 31	8 - 12	Rest

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2 mm	300 mm	<a href="#">097-005070-20300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2.5 mm	300 mm	<a href="#">097-005070-25300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005070-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005070-40350</a>



### SE 316-L

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 19 12 3 LR AWS A-5.4 - ASME SFA5.4 E316L-16
<b>Umhüllungstyp</b>	rutil
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC-   DC+
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	557 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	45.2 %
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4401   1.4404   1.4406   1.4408   1.4420   1.4435   1.4436   1.4571   1.4573   1.4580   1.4581   1.4583



- Rutilumhüllte, hochlegierte Stabelektrode, warmfest
- Selbstlösende Schlacke, sehr geringe Spritzerneigung
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion
- Zunder- und feuchtigkeitsbeständig
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Schweißen von stabilisierten und nicht stabilisierte Austeniten
- Für CrNi- und CrNiMo-Stähle, sowie für Schwarz-/Weißverbindungen

- **Anwendungsgebiete:**

- Textil-, Papier-, und chemische Ausrüstungsindustrie

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0.02	0.75	0.95	18.5	12.7	2.7

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
4 Pakete / Umkarton	Paket	2.5 kg	2 mm	300 mm	<a href="#">097-005426-20300</a>
4 Pakete / Umkarton	Paket	2.5 kg	2.6 mm	300 mm	<a href="#">097-005426-26300</a>
4 Pakete / Umkarton	Paket	2.5 kg	3.2 mm	350 mm	<a href="#">097-005426-32350</a>
4 Pakete / Umkarton	Paket	2.5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005426-40350</a>
4 Pakete / Umkarton	Paket	2.5 kg	5 mm	350 mm	<a href="#">097-005426-50350</a>

### SE 318

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 19 12 3 Nb R 32 AWS A-5.4 - E 318-16
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4576
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	600 J
<b>Dehnung, A5</b>	30 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 70 J
<b>Zulassungen</b>	CE / TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4401   1.4404   1.4408   1.4420   1.4435   1.4436   1.4571   1.4573   1.4580   1.4581   1.4583



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutilbasisch umhüllte, hochlegierte Stabelektrode, warmfest
- Selbstlösende Schlacke, sehr geringe Spritzerneigung
- Hervorragende Zünd- und Wiederzündigenschaften
- Feinschuppiges und glattes Nahtbild
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline und Lochfraßkorrosion
- Zunderbeständig bis 1100 °C
- Maximale Betriebstemperatur 400 °C
- Vorwiegend für das Schweißen stabilisierter CrNiMo- und CrNi-Stähle
- Kaltzäh bis -120°C

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Nb	Fe
max. 0.08	max. 1.2	max. 2	17 - 20	10 - 13	2.5 - 3	max. 0.64	Rest

#### • Anwendungsgebiete:

- Chemischer Apparate- und Behälterbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2 mm	300 mm	<a href="#">097-005066-20300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2.5 mm	300 mm	<a href="#">097-005066-25300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005066-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005066-40350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	5 mm	450 mm	<a href="#">097-005066-50450</a>

### SE 347

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 3581-A - E 19 9 Nb R 12 AWS A-5.4 - E 347-16
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4551
<b>Umhüllungstyp</b>	Rutil-Basisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Zugfestigkeit, Rm</b>	600 MPa
<b>Dehnung, A5</b>	30 %
<b>Kerbschlagarbeit, Av</b>	20 °C: 65 J
<b>Grundwerkstoffe</b>	1.4301   1.4303   1.4306   1.4308   1.4310   1.4312   1.4319   1.4541   1.4550   1.4552



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Rutilbasisch umhüllte, hochlegierte Stabelektrode, warmfest
- Hervorragende Zünd- und Wiederzündigenschaften
- Feinschuppiges und glattes Nahtbild
- Gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion
- Gute Schlackelöslichkeit, geringe Spritzerneigung
- Vorwiegend für das Schweißen stabilisierter CrNi-Stähle
- Verschweißbar in allen Positionen außer fallend
- Maximale Betriebstemperatur 400 °C

C	Si	Mn	Cr	Ni	Nb	Fe
max. 0.08	max. 1.2	max. 2	18 - 21	9 - 11	max. 0.64	Rest

#### • Anwendungsgebiete:

- Chemischer Apparate- und Behälter- sowie Rohrleitungsbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2 mm	300 mm	<a href="#">097-005067-20300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	4 kg	2.5 mm	300 mm	<a href="#">097-005067-25300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005067-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005067-40350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	5 mm	450 mm	<a href="#">097-005067-50450</a>

### SE Hard 300 P

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - E Fe 1-300-p DIN 8555 - E1-UM-300 P
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Härte</b>	300 HB



- Basisch umhüllte Stabelektrode
- 120% Ausbringung
- Schweißen von verschleißfesten Auftragungen
- Rissfreie und stoßbelastbare Auftragungen
- Das Schweißgut besteht aus Cr-Mn-Stahl

- **Anwendungsgebiete:**

- Auftragungen an Rollen, Lagerflächen, Seilwinden, Laufrädern

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Fe
0.1 - 0.15	max. 1.3	1.5	2.5 - 3	Rest

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-004806-25350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.2 mm	350 mm	<a href="#">097-004806-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	4 mm	450 mm	<a href="#">097-004806-40450</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	5 mm	450 mm	<a href="#">097-004806-50450</a>

### SE Hard 60

<b>Normen</b>	DIN EN 14700 - E Fe 8-55-gpt DIN 8555 - E 6-UM-60
<b>Werkstoffnummer</b>	1.4718
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Härte</b>	54 - 60 HRC



- Basisch umhüllte Stabelektrode
- Für sehr harte Auftragschweißungen
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Reibungsverschleiß und Schlagbelastungen
- Das Schweißgut besteht aus Cr-Mn-V-Stahl

• **Anwendungsgebiete:**

- Auftragungen an Rollen, Lagerflächen, Seilwinden, Laufrädern, Baggerteilen, Spannbacken

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Fe
0.5 - 0.8	max. 0.6	0.8	7 - 10	0.5 - 0.7	1 - 1.2	Rest

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005071-25350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.2 mm	350 mm	<a href="#">097-005071-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	4 mm	450 mm	<a href="#">097-005071-40450</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	5 mm	450 mm	<a href="#">097-005071-50450</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	6 kg	6 mm	450 mm	<a href="#">097-005071-60450</a>

### SE Ni

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 1071 - E C Ni-CI 1 AWS - E Ni-CI
<b>Umhüllungstyp</b>	Basisch-graphitisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Härte</b>	160 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	EN 1561: EN-GJL-100 (GG 10) - EN-GJL-350 (GG 35) EN 1562: EN-GJMB-350 (GTS 35) - EN-GJMB-550 (GTS 55)   EN-GJMW-350 (GTW 35) - EN-GJMW-550 (GTW 55)



- Basisch-graphitisch umhüllte Stabelektrode
- Sehr gute Schlackelöslichkeit, geringe Spritzerneigung
- Weicher, spritzerarmer Lichtbogen
- Kaltschweißung von Grau- und Temperguss
- Graphitische Ausscheidung des Kohlenstoffs im Schweißgut

• **Anwendungsgebiete:**

- Reparatur und Instandsetzungen von Gussteilen, z.B. Motorblöcke, Pumpengehäuse, Getriebe, Gießereifehler

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Cu	Fe	Ni
max. 2	max. 4	max. 2.5	max. 2.5	max. 8	Rest

Verkaufsgebilde	Gebilde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	2.5 mm	350 mm	<a href="#">097-005068-25350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005068-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005068-40350</a>

### SE NiFe

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 1071 - E C NiFe 1 1 AWS A-5.15 - E NiFeCl
<b>Umhüllungstyp</b>	Basisch-graphitisch
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC / PD / PE / PF
<b>Polarität</b>	AC   DC+
<b>Härte</b>	200 HB
<b>Grundwerkstoffe</b>	EN 1561: EN-GJL-100 (GG 10) - EN-GJL-350 (GG 35) EN 1562: EN-GJMB-350 (GTS 35) - EN-GJMB-550 (GTS 55)   EN-GJMW-350 (GTW 35) - EN-GJMW-550 (GTW 55) EN1563: EN-GJS-400 (GGG 40) - EN-GJS-700 (GGG 70)



- Basisch-graphitisch umhüllte Stabelektrode
- Sehr gute Schlackelöslichkeit, geringe Spritzerneigung
- Weicher, spritzerarmer Lichtbogen
- Kaltschweißung von Grau-, Temper- und Sphäroguss
- Graphitische Ausscheidung des Kohlenstoffs im Schweißgut

#### • Anwendungsgebiete:

- Reparatur und Instandsetzungen von Gussteilen, z.B. Motorblöcke, Pumpengehäuse, Getriebe, Gießereifehler

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn	Ni	Cu	Fe
max. 2	max. 4	max. 2.5	50 - 60	max. 4	Rest

Verkaufsgebilde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	2.5 mm	300 mm	<a href="#">097-005074-25300</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	3.25 mm	350 mm	<a href="#">097-005074-32350</a>
3 Köcher / Umkarton	Köcher	5 kg	4 mm	350 mm	<a href="#">097-005074-40350</a>

EWM-Bezeichnung	Werkstoffnummer	DIN EN ISO	AWS	Zulassungen	Seite
<b>Drahtelektroden</b>					
SMA S2	1.0494	S2	EM12	TÜV / DB	135
SMA S3Si	1.0479	S3Si	EH12K		136
<b>Pulver</b>					
BF 10		S A FB 1 55 AC H5			137
FW AB 1 67		S A AB 1 67 AC H5		TÜV	138
FW CS 1 63 DC		S F CS 2 5742 DC			139



### SMA S2

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14171-A - S2 AWS A-5.17 - EM12
<b>Werkstoffnummer</b>	1.0494
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC
<b>Polarität</b>	DC-/+
<b>Zulassungen</b>	TÜV / DB
<b>Grundwerkstoffe</b>	Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360   S235JR - S355JR   S235J0 - S355J0   S235J2 - S355J2   S275N - S355N   S275M - S355M   P235GH - P355GH   P275N - P355N   P355M   P355Q Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, ASTM: A36   A106 grades A/B/C   A139   A210 grades A1/C   A216 grades WCA/WCB/WCC   A234 grades WPB   A266 grades 1/2/4   A283 grades A/B/C/D   A285 grades A/B/C   A299 grades A/B   A515 grades 60   A516 grades 55   A656 grades 50 API: 5L grades X42-X56



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

C	Si	Mn
0.09	0.12	1.05

- UP-Schweißdraht zum Schweißen von un- und niedriglegierten Baustählen
- Verkupfert, lagengespult
- Auch zum Schweißen von Feinkornbaustählen geeignet
- Optimiert für Sauerstoffanwendungen

- **Anwendungsgebiete:**
  - Offshore-Industrie

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	K 415	25 kg	2 mm	-	<a href="#">097-003700-02520</a>
Korb-Ringspule	K 415	25 kg	2.5 mm	-	<a href="#">097-003700-02525</a>
Korb-Ringspule	K 415	25 kg	3 mm	-	<a href="#">097-003700-02530</a>
Korb-Ringspule	K 415	25 kg	4 mm	-	<a href="#">097-003700-02540</a>

### SMA S3Si

<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14171-A - S3Si AWS A-5.17 - EH12K
<b>Werkstoffnummer</b>	1.0479
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC
<b>Polarität</b>	DC-/+
<b>Grundwerkstoffe</b>	Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen mit einer Streckgrenze bis zu ~460 MPa (65ksi)
	S355J0   S355J2   S355N-S460N   S355NL-S460NL   S355M-S460M   S355ML-S460ML   S460Q   S460QL   P355GH   P355N-P460N   P355NL2-P460NL2   P355M-P460M
	ASTM: A36   A106 grades A/B/C   A139   A210 grades A1/C   A216 grades WCA/WCB/WCC   A234 grade WPB   A266 grades 1/2/4   A283 grades A/B/C/D   A285 grades A/B/C   A299 grades A/B   A515 grades 60/65/70   A516grades 55-70   A656 grade
	API: 5L grades X42-X56



- UP-Schweißdraht zum Schweißen von un- und niedriglegierten Baustählen
- Verkupfert, lagengespult
- Sehr gute mechanische Eigenschaften

• **Anwendungsgebiete:**

- Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau

**Chemische Zusammensetzung (in %)**

	C	Si	Mn
	0.11	0.3	1.72

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Korb-Ringspule	K 415	25 kg	2 mm	-	<a href="#">097-004839-02520</a>
Korb-Ringspule	K 415	25 kg	2.5 mm	-	<a href="#">097-004839-02525</a>
Korb-Ringspule	K 415	25 kg	3 mm	-	<a href="#">097-004839-02530</a>
Korb-Ringspule	K 415	25 kg	4 mm	-	<a href="#">097-004839-02540</a>

### BF 10



<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14174 - S A FB 1 55 AC H5
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC
<b>Polarität</b>	AC   DC-   DC+
<b>Körnung</b>	2 - 20
<b>Grundwerkstoffe</b>	Dickwandige Werkstücke bis 420 MPa Streckgrenze Off-Shore-Bauwerke bis 460 MPa Streckgrenze an Stählen wie ASTM A 516 Grade 70 oder BS 4360 Grade 50 D und S355 J2G3 nach DIN EN 10025
	Kaltzähe Stähle mit Kerbschlagzähigkeit bei -60 °C oder tiefer
	Hochfeste Feinkornbaustähle wie S690QL1 und N-A-XTRA 70
	Kesselbaustähle wie 16Mo3/A204 Grade A, 13CrMo4-5/A387 Grade 12 oder 10 CrMo9-10/A387 Grade 22



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Hochbasisches, agglomeriertes Schweißpulver
- Niedrige Sauerstoffwerte im Schweißgut
- Gute mechanische Gütewerte und hohe Zähigkeitseigenschaften bei tiefen Temperaturen
- Geeignet zum Schweißen an Gleich- und/oder Wechselstrom
- Für Ein- und Mehrdrahtschweißungen geeignet

SiO <sub>2</sub> + TiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + MnO	CaO + MgO	CaF <sub>2</sub>
15	20	40	25

#### • Anwendungsgebiete:

- Offshore-Bauwerke, Rohrleitungsbau, Behälter- und Kesselbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Sack	-	25 kg	-	-	<a href="#">097-004840-0000</a>

### FW AB 1 67



<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14174 - S A AB 1 67 AC H5
<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC
<b>Polarität</b>	AC   DC-   DC+
<b>Zulassungen</b>	TÜV
<b>Körnung</b>	3 - 20
<b>Grundwerkstoffe</b>	Baustähle bis Streckgrenze 420 N/mm <sup>2</sup> , Feinkornbaustähle bis ReH 460 N/mm <sup>2</sup>
	Druckbehälterstähle bis P 355N/mm <sup>2</sup>
	Warmfeste Stähle wie 16Mo3, Rohrstähle bis L480 oder X 70, höherfeste Schiffbaustähle bis EH36



#### Chemische Zusammensetzung (in %)

- Neutrales, mittelbasisch-agglomeriertes Schweißpulver
- Gutes Nahtformungsvermögen und selbstlösende Schlacke
- Gleichbleibende Gütewerte und Tieftemperaturzähigkeiten in Verbindung mit Mo-, Ni- oder NiMo-legierten Drähten
- Sehr niedriger Wasserstoffgehalt (H<sub>2</sub>diff. <5 ml/100g) im Schweißgut

SiO <sub>2</sub> + TiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + MnO	CaO + MgO	CaF <sub>2</sub>
20	30	30	15

- **Anwendungsgebiete:**
  - Rohrleitungs-, Schiff- und Kesselbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Sack	-	25 kg	-	-	097-003711-00025

### FW CS 1 63 DC



<b>Normen</b>	DIN EN ISO 14174 (nicht rostende Stähle) - S F CS 2 5742 DC DIN EN ISO 14174 (un-/niedriglegierte Stähle) - S F CS 1 63 DC
---------------	---

<b>Schweißpositionen</b>	PA / PB / PC
--------------------------	--------------

<b>Polarität</b>	AC   DC-   DC+
------------------	----------------

<b>Körnung</b>	1 - 16
----------------	--------

<b>Grundwerkstoffe</b>	Warmfeste CrMo-Stähle wie 12 CrMo 19 5 /A378 Gr. 5 oder X 20 CrMoWV 12 1 /A351 im Kessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau
------------------------	--



	martensitische (Weichmartensite) und ferritische Cr(NiMo)-Stähle nach DIN EN 10088 sowie austenitische CrNi(Mo)-Stähle nach DIN EN 10088
--	--

Kaltzähe und hitzebeständige hochlegierte CrNi(Mo)-Stähle,  
Schwarz-Weiß-Verbindungen sowie Nickel-Basislegierungen

#### Chemische Zusammensetzung (in %)

	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + MnO	CaO + MgO	CaF <sub>2</sub>
	30	5	35	20

- Erschmolzenes, nicht Cr-kompensiertes Schweißpulver
- Zum Schweißen niedriglegierter, warmfester Stähle sowie von hochlegierten Cr-, CrNi- und CrNiMo-Stählen
- Zusätzlich geeignet zum Verbindungsschweißen von Nickellegierungen
- Verwendbar für Auftragschweißungen und Schwarz-/Weißverbindungen
- Selbstlösende Schlacke
- Gutes Nahtverformungsvermögen
- Besonders rissicher in Verbindung mit artgleichen oder überlegierten Drahtelektroden (Massiv- oder Fülldrahttypen)

- **Anwendungsgebiete:**
  - Rohrleitungs-, Behälter- und Kesselbau

Verkaufsgebinde	Gebinde	Gewicht	Ø	Länge	Artikel-Nr.
Sack	-	15 kg	-	-	<a href="#">097-004848-00015</a>

Notizen / Notes